TALLINNA
TEHNIKAÜLIKOOL

Ehituse ja arhitektuuri instituut
EHITUSMATERJALIDE TEADUS- JA KATSELABORATOORIUM
Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor reg nr L004

Tellija:
AS Uninaks

Forelli11
10612 TALLINN

09.11.2017

Katseprotokoll N° 863/17

Tööülesanne: Betooni survetugevuse määramine.

Proovi kirjeldus: Betoonkuubid, mõõtmetega ~ 15x15x15 cm, tähistusega **Jootebetoon C-70, 29.08.17** - 3 tk.

Toodud laborisse 09.11.2017 tellija poolt.

Katsetamine: Survetugevus ja mõõtmed - EVS-EN 12390-3 ja tihedus saabumisel EVS-EN 12390-7 nõuete kohaselt.

Katsetulemused: Betoonkuupide survetugevus on esitatud järgnevas tabelis.

Kuubi tähistus	Katset. kuupäev	Mõõtmed, mm			A, cm^2	Mass, kg	Näiv-tihedusk g/m^3	F, kN	Survetugevus, N/mm^2	
		a	b	h					üksik	keskm.
Jootebetoon		150,0	151,5	150,0	227,3	7,430	2180	1650	72,6	
C-70	09.11.17	151,0	150,0	150,0	226,5	7,407	2180	1589	70,2	72,0
29.08.17		150,0	150,0	149,5	225,0	7,314	2170	1648	73,2	

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud betoonkuupide kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Margit Rosenberg
Laboratooriumi juhataja kt.

Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.

Ehitajate tee 5
19086 Tallinn
Telefon 620 2460
Faks 620 2020
ehituslabor@ttu.ee
www.ttu.ee