



TTÜ 1918

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KATSEKODA
EHITUSTOOTLUSE INSTITUUDI
EHITUSMATERJALIDE KATSELABORATOORIUM
Akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt reg nr L004

Tellija:
AS Uninaks

Tulika 19
10613 TALLINN

21.11.2005

Katseprotokoll № 58/05

Lk.1/2

Tööülesanne: Bетоонкуupidest катсекехаде väljasaagimine ja күлмакindluse määramine soolalahusega 56 tsüklit.

Proovi kirjeldus: Bетоонкуубид мõõtmetega 15x15x15 cm,
tähistusega “**Graniitbetoon M 500, 27.10.04**”, 4 tk.
Toodud laborisse 04.11.2004 tellija poolt.

Katsetamine: EVS 814:2003 nõuete kohaselt alates катсекехаде laborisse toomisest..

Bетоонкуубид тооди laborisse 8 päeva vanuselt ja neid hoiti kuni катсекехаде väljasaagimiseni 21 päeva vanuselt temperatuuri +(20±2)°C ja suhtelise niiskuse (65±5) % juures.

Bетоонкуupidest saeti laboris 17.11.2004 välja катсекехад мõõtmetega 50x150x150 mm risti pealispinnaga nii, et катсекеха üks lõigatav pind, mis күлмутус-sulatuskatsetel jääi катсекеха pealispinnaks, läbis kuubi keskme. Катсекехад tähistati peale kuubi tähise veel järjekorranumbriga. Катсекехаде mõõtmel ja tihedused on esitatud tabelis 1.

Bетоонкуupidest väljasaetud катсекехад säilitati kuni күлмутамis-sulatamiskatse alguseni kliimaruumis temperatuuri (20±2) °C ja suhtelise niiskuse (65±5) % juures. Säilitusaja 3...5-nadal päeval kleebiti катсекехadele ümber kummiümbbris nii, et selle serv ulatus 20 mm üle катсекеха serva ning võimaldas hoida күлмутусainet катсекеха pinnal, samuti isoleeriti катсекеха küljed ja alumine pool soojaisolatsioonmaterjaliga. Säilitusaja 7-nadal päeval valati катsetatavale pinnale 3 mm kõrgune kiht destilleeritud vett temperatuuriga (20±2) °C ja jäeti seisma (72±2) h temperatuuri (20±2) °C juurde.

Destilleeritud vesi asendati 15 min enne катсекехаде paigutamist күlmkambrisse 3 mm paksuse күлмутusaine – 3 % NaCl vesilahuse kihiga temperatuuriga (20±2) °C. Күлмутusaine aurumise välimiseks kaeti катсекеха polüetüleenkilega. Катсекехаде күлмутamine ja sulatamine toimus standardis etteantud režiimi kohaselt õhu sundtsirkulatsiooniga kliimakambris. Ühe күлмутus-sulatustsükli kestuseks oli 24 tundi.

Pärast 7, 14, 28, 42 ja 56 tsüklit määratigi катсекехa pealispinnalt murenenud materjali kogus. Kogu murenenud materjali eemaldamiseks valati see koos күлмутusainega катсекехa pinnalt anumassee ja seejärel puhastati pinda vee pihustamisega. Murenenud materjal eraldati saadud vedelikust filtreerimisega, see kuivatati ja kaaluti. Järgnevateks tsükliteks valati катсекehale uus kogus күлмутusainet.

Ülaltoodud tsüklite arvu järel määratigi igal катсекehal massikadu ja arvutati murenenud materjali summaarne kogus ΣM (g) ning summaarne massikadu pinnaühiku kohta – ΣS (kg/m²). Күlmakindluse hindamiseks arvutati nelja катсекeha keskmise massikadu pinnaühiku kohta.

Bетоонкуupidest väljasaetud катсекехаде massikadu күlmakindluse määramisel kuni 56 күlmutustsüklini on esitatud tabelis 2.

Katseprotokoll nr. 58/05

Lk. 2/2

Katsetulemused:

Tabel 1: Betoonkuupidest tähistusega "Graniitbetoon M 500, 27.10.04" väljasaetud katsekehade mõõtmed ja tihedused enne külmakindluse katsete algust

Katsekeha tähistus	Katsekeha mõõtmed, mm							Mass, g	V, cm ³	Tihedus, kg/m ³	
	a	b	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h _{keskm}			üksik	keskm.
Gr.bet.M500 27.10 - 1	149,5	150,5	49,8	50,0	50,1	50,1	50,0	2521	1125,0	2240	
Gr.bet.M500 27.10 - 2	149,0	150,5	50,3	50,2	50,1	50,6	50,3	2540	1128,0	2250	2250
Gr.bet.M500 27.10 - 3	149,5	150,5	49,8	49,7	49,7	50,0	49,8	2517	1120,5	2250	
Gr.bet.M500 27.10 - 4	148,5	150,5	50,2	49,9	50,0	50,4	50,1	2537	1119,7	2260	

Tabel 2: Betoonkuupidest tähistusega "Graniitbetoon M 500, 27.10.04" väljasaetud katsekehade massikadu külmakindluse määramisel EVS 814:2003 nõuete kohaselt

Külmakindluse määramisega alustatud 26.11.2004.

Katse- keha tähistus	Mõõtmed, mm		Pind A, cm ²	Massikao ühik	Katsekeha massikadu pärast				
					7	14	28	42	56
	a	b			külmutustsüklit				
Gr.bet.M500 27.10 - 1	149,5	150,5	225,0	Σ M, g	0,2	0,5	0,7	0,8	0,9
				Σ S, kg/m ²	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04
Gr.bet.M500 27.10 - 2	149,0	150,5	224,2	Σ M, g	0,5	0,9	1,2	1,4	1,5
				Σ S, kg/m ²	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07
Gr.bet.M500 27.10 - 3	149,5	150,5	225,0	Σ M, g	0,2	0,5	0,7	0,8	0,9
				Σ S, kg/m ²	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04
Gr.bet.M500 27.10 - 4	148,5	150,5	223,5	Σ M, g	0,3	0,6	1,0	1,2	1,3
				Σ S, kg/m ²	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06
Keskmine				Σ M, g	0,3	0,6	0,9	1,1	1,2
				Σ S, kg/m ²	0,01	0,03	0,04	0,05	0,05

Betoonkuupidest tähistusega "GR.BET.M500, 27.10.04", toodud laborisse 04.11.2004, väljasaetud katsekehade katsetamisel külmakindlusele EVS 814:2003 nõuete kohaselt 3 % NaCl vesilahuses, keskmine massikadu pärast 28 tsüklit oli 0,04 kg/m² ja pärast 56 tsüklit – 0,05 kg/m².

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud betoonkuupide kohta.

M.Rosenberg
Katselabori juhataja kt.



J.Hmelnitski
Ehitusinsener

Katseprotokoli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.