



Tellijaja:
AS Uninaks

Forelli 11
10621 TALLINN

24.09.2010

Katseprotokoll N° 695/10

Lk.1/1

Tööülesanne: Betooni survetugevuse määramine.

Proovi kirjeldus: Betoonkuubid 15x15x15 cm, tähistusega **Jootebetoon 23.08.10** - 3 tk.

Toodud laborisse 23.09.2010 tellija poolt.

Katsetamine: EVS-EN 12390:2009 nõuete kohaselt.

Katsetulemused: Betoonkuupide survetugevused on esitatud järgnevas tabelis.

Kuubi tähis	Katsetamise kuupäev	Vanus päeva	Mõõtmed, mm			A, cm ²	Mass, kg	Näiv-tihedus kg/m ³	F, kN	Survetugevus, N/mm ²	
			a	b	h					üksik	keskm
Jootebetoon 23.08.10	23.09.10	31	151,0	149,0	150,0	225,0	7,34	2180	1545	68,7	70,5
			151,0	149,0	150,0	225,0	7,39	2190	1613	71,7	
			150,0	151,5	150,0	227,3	7,35	2160	1617	71,1	

Survetugevuse määramise täpsus (korduvus) $\pm 0,7$ N/mm² (usaldusnivoo 95%, katsete arv n=12).

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud betoonkuupide kohta.

Margit Rosenberg
Laboratooriumi juhataja kt.



Jüri Hmelnitski
Ehitusinsener

Katseprotokoll on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.