

# **АНЈУСЕГУ**

## **СМЕСЬ ДЛЯ КЛАДКИ ОТАПЛИВЫЕМЫХ ДРОВАМИ ТОПОК, ДЫМОХОДОВ, ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ ИЗ ОБОЖЖЕННОГО КИРПИЧА**

### **Свойства**

- Качественная, содержащая жаростойкие добавки пластичная гончарная смесь с сероватым оттенком.

### **Состав**

- Мелкозернистый кварцевый песок (максимальная величина зерна 8 мм), порошок глины, жаростойкие вяжущие вещества.

### **Использование**

- Для кладки отопливаемых дровами топок, каминов, печей и дымоходов. Для установки изразцов.
- Используется для кладки внутри помещений.

### **Подготовка к работе**

- Необходимое количество сухой смеси насыпать в мешалку или смеситель.
- Добавить 24-26 % воды (6-6,5 литров воды на 25 кг сухой смеси).
- Вручную или механически тщательно перемешать до полного пропитания водой.
- Дать постоять 10-15 мин., затем еще раз слегка перемешать.
- Готовую смесь использовать в течение 3 часов.

### **Рекомендации**

- При кладке обожженного кирпича толщина слоя смеси 8-10 мм.
- Швы уложенных кирпичей желательно уплотнить инструментом для расшивки швов.
- Для получения швов другого цвета при кладке оставить шов глубиной в 10 мм, который потом заполнить желаемого тона специальной для швов смесью UNINAKS.
- Коробка, весом в 5 кг, хватит на кладку 5-6 кирпичей среднего размера.
- При установке изразцов расход смеси зависит от их величины и формы.
- Топку печей и каминов начинать осторожно, с небольшим пламенем.

### **Ограничения**

- Пользуясь смесью, температура кирпичей, смеси и воздуха должна быть выше +1° С.
- Готовая неотвердевшая смесь и свежеложенные печь или камин не должны замерзать.
- Избегать попадания смеси в глаза и дыхательные пути.
- Изделие содержит цемент. При контакте с водой возникает щелочная реакция, что может привести к раздражению кожи. При попадании раствора в глаза следует тщательно промыть глаза водой. Более подробная информация содержится в карте безопасности изделия.

### **Хранение**

- Мешки с сухой смесью хранить в сухом месте.
- При нормальных условиях срок годности сухой смеси 12 месяцев.