

AHJUTELLISTE SEGU

PLYTOS Į KROSNĮ MIŠINIO

IŠ DEGTŲ PLYTŲ PAGAMINTOMS ŠYLANČIOMS SIENOMS, KROSNIES BLOKELIAMS, ŽIDINIO SIENOMS, DŪMTRAUKIAMS, VIDAUS KAMINAMS MŪRYTI.

SAVYBĖS

- Labai plastiškas pilko atspalvio mūrijimo mišinys.

SUDĖTIS

- Smulkiagrūdis kvarcinis smėlis (maksimalus granulių dydis – 0,8 mm), molio milteliai, portlandcementis, karščiui atsparūs priedai.
- Sukietėjusio mūrijimo mišinio spaudžiamoji jėga mažiausiai 5 MPa.

NAUDOJIMAS

- Mūrijimo mišinys skirtas naudoti iš degtų plytų mūrijamiems skirtingiems šildymo įrenginiams – krosnims, viryklėms, šylančioms sienoms ir t. t.
- Kaminams mūryti šildomoje pastato dalyje.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

- Reikiamą kiekį mišinio miltelių supilti į maišytuvą arba maišymo indą.
- Įpilti 20–22 % mišinio masės vandens (5,0–5,5 litro vandens 25 kg maišui).
- Rūpestingai išmaišyti mechanškai arba rankomis, kol mišinyje esančios molio dalelės taps vientisos ir bus drėgnos.
- Palikite mišinį pastovėti ir lengvai išmaišykite dar kartą.
- Paruoštas mišinys turi būti sunaudotas per 2 valandas.

PATARIMAI

- Mūrijant degtas plytas normalus mišinio sluoksnio storis – 3–5 mm.
- Siūlės plotis cokolinėje dalyje – 10 mm.
- Sumūrytų plytų siūles reikėtų išlyginti.
- Kad išgautumėte skirtingų atspalvių siūles, mūrydami palikite maždaug 20 mm gylio švarias siūles, kurias vėliau galima užpildyti reikiamo atspalvio sienų mišiniu UNINAKS.
- Paruoštų šildymo įrenginių šildymą pradėti nuo mažesnės temperatūros.

APRIBOJIMAI

- Dirbant su mūrijimo mišiniu, akmenų, mišinio ir oro temperatūra turi būti per +5 °C.
- Šildyti galima pradėti tik tada, kai mišinyje esantis cementas sukietėja.
- Šis mūrijimo mišinys netinka židiniams ir krosnių kaminų vidinei daliai mūryti. Tam reikia naudoti „Uninaks“ mūrijimo mišinį.
- Šis mūrijimo mišinys netinka mūryti laikančiosioms sienų konstrukcijoms.
- Gaminyje yra cemento. Sureagavus su vandeniu įvyksta šarminė reakcija, galinti sudirginti odą. Jei gaminio patenka į akis, iškart gausiai plauti vandeniu. Tikslėsnį duomenys pateikti ant gaminio saugos duomenų lapelio.

LAIKYMAS

- Maišuose esančius mūrijimo miltelius laikyti sausoje vietoje.
- Mišinių miltelių laikymo laikas originalioje pakuotėje – 12 mėnesių.

SĄNAUDOS

- 25 kg maišo užtenka 25–30 vidutinio dydžio plytų mūryti 10 mm siūlėmis.
- Esant 5 mm siūlėms sąnaudos per pusę mažesnės.