

# **AHJUTELLISTE LADUMISSEGU**

## **KRĀSNS ĶIEĢEĻU MŪRJAVA**

### **DEDZINĀTU ĶIEĢEĻU SILDMŪRU, KRĀSNS ODERĒJUMA, KAMĪNA SIENU, DŪMVADU UN IEKŠĒJO SKURSTEŅU MŪRĒŠANAI**

#### **ĪPAŠĪBAS**

- Kvalitatīva, plastiska mūrjava krāsns ķieģeļu mūrēšanai, pelēkā krāsā.

#### **SASTĀVS**

- Smalkgraudaina kvarca smilts (maksimālais grauda diametrs 0,8 mm), pelēkais māla pulveris, portlandcements, karstuma izturīgas sastāvdaļas.
- Sacietējušai mūrjavai spiedienizturība ne mazāk par 5 MPa.

#### **SAGATAVOŠANA DARBAM**

- Nepieciešamo daudzumu mūrjavas iebērt maisāmā traukā vai maisītājā. Pievienot 20-22% ūdeni (5-5,5 litri uz 25 kg maisu).
- Maisījumu mehāniski vai manuāli rūpīgi samaisīt līdz mūrjavas pilnīgai samirkšanai.
- Atstāt gatavo mūrjavu uz dažām minūtēm, tad atkārtoti vēlreiz samaisīt.
- Gatavā mūrjava izstrādājama 2 stundu laikā.

#### **PADOMI PODNIEKA DARBAM**

- Mūrējot dedzinātos krāsns ķieģeļus, mūrjavas optimālais slāņa biežums 3-5 mm.
- Mūrēto krāsns ķieģeļu šuves ir ērti apstrādāt ar šuvotāju.
- Lai izveidotu krāsainas šuves, jāatstāj ~ 20 mm dziļa šuve, kuru vēlāk var aizpildīt ar vēlamo UNINAKS mūrjavas toni.

#### **IEROBEŽOJUMI**

- Strādājot ar karstumizturīgo mūrjavu, ķieģeļu, mūrjavas un gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C.
- Kurtuvju kurināšanu var uzsākt tikai tad, kad mūrjavā cements ir sacietējis.
- Krāsns ķieģeļu mūrjava nav domāta izmantošanai kurtuvju, krāsns-kamīnu karstuma izturīgu sildmūru mūrēšanai, šādai mūrēšanai izmantot karstumizturīgo mūrjavu AHJUSEGU.
- Krāsns ķieģeļu mūrjavu nevar izmantot nesošo sienu mūrēšanai, šādai mūrēšanai izmantot mūrjavu MŪŪRISEGU M200.
- Sākotnējo kurtuvju kurināšanu - uzsildīšanu uzsākt ar nelielu malkas daudzumu, pakāpeniski.
- Mūrjava satur cementu, saskarē ar cementu rodas tvaika reakcija, var izraisīt ādas iekaisumu.
- Izvairīties no mūrjavas nonākšanas acīs un elpošanas ceļos.

#### **UZGLABĀŠANA**

- Krāsns ķieģeļu mūrjavas iepakojumus uzglabāt sausā telpā.
- Krāsns ķieģeļu mūrjavas uzglabāšanas termiņš oriģinālajā iepakojumā ir 12 mēneši.

#### **PATĒRIŅA NORMAS**

- 25 kg iepakojums paredzēts 25-30 vidēja lieluma ķieģeļu mūrēšanai ar 10 mm biezu šuvi.
- Mūrējot ar 5 mm biezu šuvi, patēriņš ir uz pusi mazāks.