

HELE KROHVISEGU

ŠVIESUS TINKO MIŠINYS

VIDAUS IR LAUKO DARBAMS

PASKIRTIS

- Vidaus ir lauko paviršiams tinkuoti sausomis, šlapiomis ir drėgnomis sąlygomis.
- Galima tinkuoti rankiniu būdu ir tinkavimo purkštuvu.
- Ypač tinka naudoti kaip bazinį tinką šviesiais dažais dažomiems paviršiams.

PAGRINDAS

- Betonas, lengvasis betonas, mūrinis paviršius, tinkuotas paviršius, drėgmei atspariu glaistu apdorotas paviršius ir kiti tinkavimui tinkami paviršiai.
- Pagrindas turi būti švarus, tvirtas ir neapdulkėjęs.
- Nuo paviršiaus reikia pašalinti sukibimą su pagrindu silpninančias medžiagas – atšokusius dažus, riebalus, dulkes ir ankstesnes drėgmei neatsparias lyginamąsias medžiagas.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

- Supilkite reikiamą mišinio miltelių kiekį į maišymo indą.
- Įpilkite 22–24 % vandens (5,5–6 l 25 kg maišui).
- Išmaišykite mechaniškai arba rankiniu būdu taip, kad visas mišinys sušlaptų.
- Palikite mišinį truputį pastovėti.
- Paruoštą mišinį galima naudoti 6 valandas.

TINKAVIMAS

- Labai sausą ir porėtą paviršių rekomenduojama pirmiausia sudrėkinti.
- Mišinį tepkite ant sienos mentele arba padenkite tinkavimo purkštuvu.
- Palaukite, kol ant sienos užteptas mišinys sukietės, paskui išlyginkite jo paviršių trynikliu iš kamštinės medžiagos, medienos ar kitos medžiagos.
- Tinkuojant ištisai, įprastas sluoksnio storis yra 4–12 mm, tinkuojant dalinai, tinko sluoksnio storis gali būti iki 30 mm.

KIETĖJIMAS

- Vieno tinko sluoksnio sukietėjimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio, aplinkos drėgnio, temperatūros ir ventiliacijos.
- Prieš tinkuojant kitą sluoksnį, rekomenduojama ankstesnį sluoksnį palikti 1 parą džiuoti.
- Esant itin sausam orui, nutinkuotą sieną rekomenduojama drėkinti.
- Sukietėjusį paviršių lengva glaistyti ir dažyti.

APRIBOJIMAI

- Tinkavimo metu pagrindo, tinko ir patalpos temperatūra turi būti aukštesnė kaip +1 °C.
- Tinkas netinka riebaluotiems ir alyvuotiems bei drėgmei neatspariems paviršiams.

LAIKYMAS

- Tinkavimo mišinį maišuose laikyti sausoje patalpoje.
- Mišinio laikymo laikas yra 1 metai.

TINKAVIMO SĄNAUDŲ NORMA

- 1 m² nutinkuoti 5 mm storio sluoksniu reikia 6–7 kg mišinio miltelių.