

# HELE KROHVISEGU

## SISE - JA VÄLISTÖÖDELE

### KASUTAMINE

- Krohvimiseks sise- ja välistöödel kuivades, niisketes ja märgades tingimustes.
- Krohvimiseks käsitsi ja krohvipritsiga.
- Eriti sobiv aluskrohviks heledate värvidega värvitavatele pindadele.

### ALUSPIND

- Aluspinnana sobivad betoon, kergbetoon, kivipinnad, krohvipinnad, niiskuskindlate
- pahtlitega töödeldud pinnad ja teised krohvimiseks sobivad pinnad.
- Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba.
- Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolm ja eelnevad mitteniiskuskindlad tasandusained tuleb eemaldada.

### ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamismõusse.
- Lisada vett 22- 24% (5,5- 6 l 25 kg kotile).
- Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lasta segul veidi seista.
- Valmissegu kasutatakse 6 tundi.

### KROHVIMINE

- Väga kuivi ja poorseid pindu on soovitatav eelnevalt niisutada.
- Segu visatakse seinale kelluga või pumbatakse krohvipritsiga.
- Seinale kantud segu lastakse taheneda ja seejärel silutakse korgist, puidust või muust materjalist hõõrutiga.
- Lauskrohvimisel on normaalne segukihi paksus 4- 12 mm, osalisel krohvimisel võib krohvikihi paksus olla kuni 30 mm.

### KIVINEMINE

- Ühe krohvikihi kivinemise aeg sõltub kihi paksusest, keskkonna niiskusest, temperatuurist ja ventilatsioonist.
- Enne järgmise krohvikihi pealekandmist on soovitatav lasta eelneval krohvikihil 1 ööpäev kuivada.
- Eriti kuivades tingimustes on soovitatav krohvitud seinad niisutada.
- Kivinenud pinnad on hästi pahteldatavad ja värvitavad.

### PIIRANGUD

- Krohvimisel peab olema aluspinna, krohvi ja ruumi temperatuur üle +1 °C.
- Krohv ei sobi kasutamiseks rasvasel või õlisel pinnal ja mitteniiskuskindlatel aluspindadel.

### SÄILITAMINE

- Kottides krohvisegu pulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg on 1 aasta.

### KULUNORM KROHVIMISEL

- 1 m<sup>2</sup> krohvimiseks 5 mm paksuse krohvikihiga kulub 6- 7 kg segupulbrit.