

HELE KROHVISEGU

СВЕТЛАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Для штукатурных работ при внутренней и наружной отделке в сухих, влажных и мокрых условиях.
- Для штукатурных работ вручную и штукатуруметом.
- Особенно подходит для подготовительной штукатурки на поверхности, подкрашиваемые светлыми тонами.

ОСНОВАНИЕ

- В качестве основания подходят бетон, легкий бетон, каменные поверхности, оштукатуренные поверхности, поверхности, которые по своей структуре подходят для оштукатуривания.
- Основа должна быть чистой, твёрдой и отчищенный от пыли. Вещества ухудшающие схватываемость с основой, как отстоявшаяся краска, жир, пыль и старые невлагостойкие шпаклёвки надо удалить.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Нужно количество порошка высыпать в ёмкость для смешивания.
- Добавить 22 – 24% воды
- (5,5 - 6 л на 25 кг мешок).
- Размешать механически или вручную до полного смачивания.
- Дать смеси немного постоять.
- Готовый раствор использовать в течение 6 часов.

ШТУКАТУРИВАНИЕ

- Очень сухие и пористые поверхности желательно предварительно намачивать.
- Смесь наносится на стену кельмой или штукатуруметом.
- Нанесённый на стену смеси дают немного высохнуть и после этого выравнивают пробкой, деревянной или из иного материала тёркой.
- При сплошном оштукатуривании нормальная толщина слоя раствора 4 – 12 мм.
- При частичном оштукатуривании толщина слоя раствора до 30 мм.

ТВЕРДЕНИЕ

- Время схватывания одного слоя штукатурки зависит от толщины слоя, влажности среды, температуры и вентиляции.
- До нанесения следующего слоя штукатурки желательно дать предшествующему слою сохнуть 1 сутки.
- В особенно сухих условиях желательно намачивать отштукатуренную стену.
- Высохшие поверхности легко шпаклевать и красить.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- При нанесении штукатурки температура основания, раствора и помещения должна быть выше +1°C.
- Штукатурка не подходит для нанесения на жирную или масляную поверхность и на невлагостойкую основу.

ХРАНЕНИЕ

- Сухой штукатурный раствор хранить в сухом помещении.
- Срок хранения штукатурного раствора 1 год.

НОРМА РАСХОДА ПРИ ОТШТУКАТУРИВАНИИ

- Для оштукатуривания 1м² толщиной слоя штукатурки 5 мм расходуется 6 – 7 кг сухого порошка.