

# **KIPSPAHTEL**

## **KIPSITASOITE**

### **KÄYTTÖKOHTEET**

**Tasoite pohjustukseen sisätiloissa.**

**Reikien ja saumojen täyttöön.**

**Sähköjohtojen asennukseen kiviseiniin.**

### **VALMISTAMINEN**

- Tasoitettavan pinnan tulee olla puhdas irtoaineista.
- Tasoitejauhe kaadetaan sekoitusastiaan.
- Vettä lisätään 30–35 % tilavuuspainosta (1,5-1,75 l/ 5 kg).
- Tasoitetta sekoitetaan, kunnes se on riittävän sakeaa.
- Käyttöaika veden lisäämisen jälkeen on 15–20 minuuttia.

**HUOM.! Tasoitetta kannattaa sekoittaa vain 20 minuutin tarpeeksi, sillä myöhemmin lisätty vesi voi pilata tasoitteen.**

### **ASENNUS**

- Levitetään lastalla.
- Tasoitteen tartuntalujuus rapatulla pinnalla on vähintään 1 MPa.

### **KOVETTUMINEN**

- Seinään levitetty tasoite kovettuu 20–60 minuutissa.
- Kovettumisnopeuteen vaikuttavat tasoitekerroksen paksuus ja kuivumislämpötila.
- Kovettunutta tasoitetta on helppo hioa.

### **RAJOITUKSET**

- Tasoite ei sovi kosteisiin tiloihin, eikä sitä saa levittää märille pinnoille.
- Työskentelyn ja tasoitteen kuivumisen aikana tilan, sekoitetun aineen ja työskentelypinnan lämpötilan tulee olla yli 0 °C.

### **SÄILYTYS**

- Pussissa ja rasiassa oleva jauhe säilytetään kuivassa.
- Jauhe säilyy käyttökelpoisena yhden vuoden.

### **RIITTOISUUS**

- 1 kg:lla tasoitejauhetta voidaan tasoittaa 0,5–0,8 m<sup>2</sup> rapattua seinää. Riittoisuus riippuu pinnan karkeudesta.