

KIPSPAHTEL

GIPSINIS GLAISTAS

PASKIRTIS

Bazinis glaistas patalpų glaistymo darbams, plyšiams, siūlėms užtaisyti, elektros laidams įmontuoti mūrinėje sienoje.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

- Nuo glaistomo paviršiaus nuvalykite atšokusias daleles.
- Supilkite glaisto miltelius į maišymo indą.
- Įpilkite vandens 38-40 % nuo mišinio masės.
- Pildami vandenį, glaistą maišykite, kol jis įgaus reikiamą klampumą.
- Glaistą galima naudoti 15–20 min. nuo vandens įpylimo.

Dėmesio! PASIRUOŠKITE TIEK GLAISTO, KIEK SPĖSITE SUNAUDOTI PER 20 MINUČIŲ. VĒLIAU ĮPYLUS VANDENS, GLAISTĄ GALIMA SUGADINTI.

NAUDOJIMAS

- Mišinį tepkite ant sienos mentele.
- Glaisto sukibimo su tinku stipris yra ne mažiau kaip 1 MPa.

KIETĖJIMAS

- Ant sienos užteptas glaistas sukietėja per 20–60 minučių.
- Kietėjimo laikas priklauso nuo glaisto sluoksnio storio ir patalpos temperatūros.
- Išdžiūvusį glaistą lengva apdoroti.

APRIBOJIMAI

- Glaistas netinka drėgnoms patalpoms, juo negalima glaistyti šlapių sienų.
- Glaistymo metu ir glaistui džiūstant patalpos, mišinio ir glaistomo paviršiaus temperatūra turi būti aukštesnė kaip 0 °C.

LAIKYMAS

- Glaisto miltelius maišuose ir dėžėse laikyti sausoje patalpoje.
- Glaisto miltelių laikymo terminas yra 1 metai.

GLAISTYMO SĄNAUDŲ NORMA

- 1 kg glaisto miltelių užtenka 0,5–0,8 m² tinkuotos sienos. Glaisto sąnaudos priklauso nuo pagrindo savybių.