

KIPSPAHTEL

ĢIPŠA ŠPAKTELE

PIELIETOŠANAS IESPĒJAS

Špaktelēšanas darbiem. Kā pamatšpaktele iekšējos apstākļos.

Caurumu, šuvju aizpildīšanai, durvju un logu iebūvēšanai esošajās ailēs. Elektrokabeļu piestiprināšanai pie akmens sienām.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Špaktelējamo virsmu notīrīt no vaļējām daļām.
- Špaktele jāieber maisāmajā traukā.
- Pievienot ūdeni 30-35% no kopējā svara.
- Pievienojot ūdeni, samaisīt rūpīgi, līdz gatavā špaktelmasa iegūst vienveidīgu viskozitāti.
- Gatavo špaktelmasu ieteicams izstādāt 15-20 minūšu laikā pēc ūdens pievienošanas.

NB! ŠPAKTELMASU SAGATAVOT TĀ, LAI TO VARĒTU IZSTRĀDĀT 20 MINUŠU LAIKĀ. VĒLĀKA ŪDENS PIEVIENOŠANA VAR SABOJĀT ŠPAKTELES KVALITĀTI.

ŠPAKTELĒŠANA

- Špaktelmasu uzklāt uz sienas ar špaktelļāstu.
- Špaktelmasas sasaiste ar apmestām virsmām ir ne mazāka par 1 Mpa.

SACIETĒŠANA

- Uz sienas uzklātā špaktele sacietē 20-60 min laikā.
- Sacietēšanas laiks ir atkarīgs no špaktelķārtas biezuma un gaisa temperatūras telpā.
- Pēc sacietēšanas špaktele ir viegli apstrādājama.

IEROBEŽOJUMI

- Špaktele nav piemērota ārējiem darbiem
- Špaktele nav domāta izmantošanai mitrās telpās un neiesaka uzklāt uz mitrām virsmām.
- Špaktelēšanas un sacietēšanas laikā-sastāva, telpas un virsmas temperatūrai ir jādūt virs + 5°C.
- Sastāva iekļūšana kanalizācijas sistēmā var izraisīt aizdambējumus
- Sastāva iekļūšana acīs vai uz gļotādām, tūlīt nekavējoties izskalot ar lielu daudzumu tīra ūdens. Nepieciešamības gadījumā nekavējoties griezties pie ārsta.

UZGLABĀŠANA

- Oriģinālajos iepakojumos špaktele uzglabājama sausās telpās 1 gadu.

PATĒRIŅŠ

- Ar 1 kg špakteleļa pulveri var nošpaktelēt 0,5-08 m² apmestas virsmas un patēriņš ir arkarīgs no špaktelējamās virsmas kvalitātes.