

KIPSPAHTEL

KIPSITASOITE

KÄYTTÖKOHTEET

Tasoite pohjustukseen sisätiloissa.

Reikien ja saumojen täyttöön.

Sähköjohtojen asennukseen kiviseiniin.

VALMISTAMINEN

- Tasoitettavan pinnan tulee olla puhdas irtoaineista.
- Tasoitejauhe kaadetaan sekoitusastiaan.
- Vettä lisätään 38-40 % tilavuuspainosta.
- Tasoitetta sekoitetaan, kunnes se on riittävän sakeaa.
- Käyttöaika veden lisäämisen jälkeen on 15–20 minuuttia.

HUOM.! Tasoitetta kannattaa sekoittaa vain 20 minuutin tarpeeksi, sillä myöhemmin lisätty vesi voi pilata tasoitteen.

ASENNUS

- Levitetään lastalla.
- Tasoitteen tartuntalujuus rapatulla pinnalla on vähintään 1 MPa.

KOVETTUMINEN

- Seinään levitetty tasoite kovettuu 20–60 minuutissa.
- Kovettumisnopeuteen vaikuttavat tasoitekerroksen paksuus ja kuivumislämpötila.
- Kovettunutta tasoitetta on helppo hioa.

RAJOITUKSET

- Tasoite ei sovi kosteisiin tiloihin, eikä sitä saa levittää märille pinnoille.
- Työskentelyn ja tasoitteen kuivumisen aikana tilan, sekoitetun aineen ja työskentelypinnan lämpötilan tulee olla yli 0 °C.

SÄILYTYS

- Pussissa ja rasiassa oleva jauhe säilytetään kuivassa.
- Jauhe säilyy käyttökelpoisena yhden vuoden.

RIITTOISUUS

- 1 kg:lla tasoitejauhetta voidaan tasoittaa 0,5–0,8 m² rapattua seinää. Riittoisuus riippuu pinnan karkeudesta.