

KIUDKROHV

PLASTISKA APMETUMA JAVA AR ŠKIEDRAS ARMATŪRU

LIETOŠANAI IEKŠDARBOS UN ĀRDARBOS

Neizturīgu pamata virsmu apmešanai.

Porainu betona sienu apmešanai.

Lietošanai vietās, kur nepieciešama liela apmetuma slāņa izturība.

Lietojot plastisko apmetuma javu ar šķiedras armatūru, līdz minimumam samazināta mikroplaisu rašanās apmetuma slānī.

Samazinās nosēšanās, plaisu rašanās.

SASTĀVS

- Kvarca smiltis, potlandcements, sintētiskā šķiedra, polimēri un plastifikatori.

PAMATVIRSMĀ

- Par pamatvirsmu der dažādas minerālas, apmešanai derīgas virsmas.
- Pamatvirsmai jābūt tīrai, cietai un bez putekļiem.
- Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā vaļēju krāsu, putekļus, taukus sākotnēji jānotīra.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Nepieciešamo daudzumu sauso apmetumu iebērt maisīšanai paredzētajā traukā.
- Pievienot 22-24% tīru ūdeni (5,5-6,0 l uz 25 kg maisu).
- Rūpīgi samaisīt, līdz špaktelmasas pilnīgai samirkšanai.
- Atstāt gatavo apmetuma masu uz dažām minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt.
- Gatavais apmetums izstrādājams 6 stundu laikā.

APMEŠANA

- Porainas un sausas virsmas pirms apmešanas samitrina.
- Apmetums tiek uzsmests uz sienas ar ķelli vai sūkņa palīdzību.
- Uz sienas uzsmestam apmetumam ļaut apžūt un tad ar korķa- koka vai cita materiāla rīvdēli norīvēt.
- Vienas apmetuma kārtas biezums pie vispārējas apmešanas 4-12mm.
- Vienas apmetuma kārtas biezums pie vietums apmešanas un apmetuma labošanas līdz 30mm.

SACIETĒŠANA

- Apmetuma sacietēšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma, apkārtējās temperatūras, mitruma un ventilācijas.
- Otru apmetuma kārtu var uzklāt pēc 1 diennakti, kad ir nožuvusi pirmā kārta.
- Sacietējušās apmetuma virsmas ir labi špaktelējamas un krāsojamas.

IZLIETOJUMA NORMA

- 1 m² apmešanai ar 5 mm biezu apmetuma slāni nepieciešami 6-7 kg apmetuma pulvera.

IEROBEŽOJUMI

- Apmešanas laikā pamata virsmas, apmetuma un gaisa temperatūrai jābūt virs +1°C.
- Javas maisījums nav piemērots lietošanai uz taukainām vai eļļainām virsmām.

UZGLABĀŠANA

- Maisos iepakots javas maisījums jāuzglabā sausā telpā.

Maisījumu var uzglabāt vienu gadu.