

KIUDPAHTEL

PLUOŠTINIS GLAISTAS

ŠVIESUS GLAISTAS CEMENTO, POLIMERŲ IR SINTETINIO PLUOŠTO PAGRINDU

**GALIMA NAUDOTI VIDAUS IR IŠORĖS SĄLYGOMIS
DRĖGMEI ATSPARIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMU
AKYTŲ BETONINIŲ BLOKŲ IR PUTŲ POLISTEROLO GLAISTYMU**

NAUDOJANT PLUOŠTINĮ GLAISTĄ, MIKROSKOPINIŲ PLYŠIŲ SUSIDARIMO GLAISTO SLUOKSNYJE GALIMYBĖ TAMPA MINIMALI.

PAGRINDAS

- Glaistui tinka lengvo betono blokai, betoniniai, tinkuoti ir akmens paviršiai, putų polistirolo plytelės (tuo atveju, jeigu su tuo sutinka ir rekomenduoja plytelių gamintojas) ir kiti mineraliniai paviršiai.
- Pagrindas turi būti švarus, kietas ir nedulkėtas. Medžiagas, mažinančias sukibimą su pagrindu, tokias, kaip dažus, riebalus, dulkes ir t.t. reikia nuimti ir nuvalyti.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

- Glaisto miltelius suberti į talpą, skirtą maišymui.
- Įpilti 33 – 35 % vandens (25 kg glaisto reikia 8,5 l vandens).
- Kruopščiai išmaišyti, kad visas mišinys sudrėktų.
- Leisti mišiniui kelias minutes pastovėti ir po to vėl šiek tiek pamaišyti.
- Pagamintas mišinys tinkamas naudojimui 4 valandas, esant kambario temperatūrai.

GLAISTYMAS

- Mišinys tepamas ant sienos mentelės pagalba.
- Glaistant ištisai, galima naudotis ilgomis plieninėmis lyginimo mentelėmis.
- Glaistant ištisai, vidutinis glaisto sluoksnio storis yra 2 - 8 mm.
- Glaistant nepilnai, glaisto sluoksnio storis yra iki 10 mm.

KIETĖJIMAS

- Glaisto vieno sluoksnio kietėjimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio, drėgmės ir oro temperatūros. Vidutinis glaisto sukietėjimo, kad galima būtų apdoroti švitriniumi popieriumi, laikas yra 3 - 8 valandos.
- Glaistant antrą kartą, pirmasis sluoksnis turi džiuoti 24 valandas.
- Išdžiūvęs sluoksnis "kvėpuoja" ir per daug netrukdo drėgmės judėjimo pagrindo viduje.

APRIBOJIMAI

- Glaistant pagrindo, glaisto ir patalpos temperatūra turi būti aukštesnė nei + 5^o C.
- Glaistas netinka riebiems ir tepaluotiems paviršiams, taip pat paviršiams glaistytiems drėgmei neatspariu glaistu, mediniams paviršiams ir kitiems nemineraliniams paviršiams.

SANDĖLIAVIMAS

- Glaisto miltelius maišuose laikyti sausoje patalpoje.
- Miltelių laikymo terminas - 1 metai.

GLAISTO IŠEIGA

- 1m² glaistymui 5 mm storio sluoksniu sunaudojama 6-7 kg glaisto.