

КИУДРАНТЕЛ

ВОЛОКНИСТАЯ ШПАКЛЕВКА

СВЕТЛАЯ ШПАКЛЕВКА НА ЦЕМЕНТНОЙ, ПОЛИМЕРНОЙ И СИНТЕТИЧЕСКОЙ ВОЛОКНИСТОЙ ОСНОВЕ

**ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТАХ
ДЛЯ ШПАКЛЕВАНИЯ ВОДОСТОЙКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЛЯ ШПАКЛЕВАНИЯ БЛОКОВ ИЗ ПОРИСТОГО БЕТОНА И ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЛОКНИСТОЙ ШПАКЛЕВКИ ДО МИНИМУМА УМЕНЬШАЕТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИКРОТРЕЩИН**

БАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Для шпаклевания подходят блоки из легких бетонов, бетонные поверхности, оштукатуренные поверхности, каменные поверхности, плиты из пенополистирола (в случае рекомендации-согласия изготовителя плит) и другие минеральные поверхности.
- Базовая поверхность должна быть чистой, твердой и свободной от пыли. Сцепление с базовой поверхностью ослабляют такие вещества, как отставшая краска, жир, пыль и т.д., поэтому их необходимо предварительно удалить.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Шпаклевочный порошок насыпать в емкость для перемешивания.
- Добавить воды 33-35% (на мешок 25 кг - 8,5 литра).
- Тщательно перемешать вплоть до полного исчезновения сухого порошка.
- Дать смеси постоять несколько минут и затем снова слегка перемешать.
- Свежеприготовленную шпаклевку можно использовать при комнатной температуре в течение 4 часов.

ШПАКЛЕВАНИЕ

- Смесь наносится на стену с использованием шпателя.
- При сплошном шпаклевании можно использовать длинные стальные выравниватели.
- В случае сплошного шпаклевания толщина слоя шпаклевки составляет 2-8 мм.
- При частичном шпаклевании толщина слоя шпаклевки может достигать 10 мм.

ЗАТВЕРДЕВАНИЕ

- Время затвердевания одного слоя шпаклевки зависит от толщины наносимого слоя, от влажности и температуры воздуха. Среднее время затвердевания, до возможности обработки наждачной бумагой, составляет 3-8 часов.
- В случае повторного шпаклевания необходимо дать просохнуть предыдущему слою в течение 24 часов.
- Высохший слой шпаклевки является "дышащим" и в целом не препятствует перемещению влажности на базовой поверхности.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- При шпаклевании температура базовой поверхности, самой шпаклевки, а также в помещении не должна быть ниже + 5°C.
- Шпаклевка непригодна для использования на жирных или масляных поверхностях, неводостойких базовых шпаклевках, деревянных поверхностях и других неминеральных базовых поверхностях.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Шпаклевочный порошок хранится в мешках в сухом помещении.
- Срок хранения шпаклевочного порошка – 1 год.

НОРМА РАСХОДА ПРИ ШПАКЛЕВАНИИ

- При шпаклевании 1 м² поверхности с толщиной слоя 5 мм расходуется 6-7 кг порошка.