

KIUDPAHTEL

POLIMĒRA PAMATŠPAKTELE AR SINTĒTISKĀM ARMATŪRDAĻĀM

**Uz cementa, polimēriem un sintētiskajām daļām bāzējoša gaišā špaktele.
Sintētisko daļu špaktele.**

IZMANTOJAMA IEKŠĒJOS UN ĀRĒJOS DARBOS

Mitrumizturīgu virsmu špaktelēšanai.

Poraino betona bloku un polistirola virsmu špaktelēšanai.

Špaktelējot ar šo špakteļi, samazinās mikroplaisu iespējas uz špaktelētās virsmas līdz minimumam.

PAMATVIRSMĀ

- Špaktelēšanai izmantojama uz vieglbetona blokiem, betonu virsmām, apmetuma virsmām, akmens virsmām, polistirola virsmām un citām minerālajām virsmām.
- Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, cietai un brīvai no putekļiem. Visas, sasaisti ar pamatvirsmu traucējošas vielas, tauki, krāsa, eļļa u.c. nepieciešams notīrīt.

PAMATVIRSMĀ

- Par pamatvirsmu der betonu, vieglbetona bloku, apmetas, akmens virsmas, putupolistirola plākšņu virsmas un citas minerālas virsmas.
- Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, cietai un brīvai no putekļiem.
- Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā vaļēja krās, tauki, putekļi pilnībā jānotīra.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Špaktele jāieber maisāmā traukā.
- Špaktelējot manuāli, pievienot ūdeni 33-35% (8,25-8,75 l uz 25 kg maisu).
- Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai.
- Pirms lietošanas, ieteicams gatavo špaktelmasu atstāt uz dažām minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt.
- Gatavā špaktele izstrādājama 4 stundu laikā pēc ūdens pievienošanas.

ŠPAKTELĒŠANA

- Špaktele uzklājama uz sienas ar platu metāla špakteļlāpstu.
- Vispārējai špaktelēšanai var izmantot platu metāla rīvdēli.
- Vietums špaktelējot vienas kārtas špaktelmasas biezums uz sienas var būt līdz 10 mm.
- Vispārējai špaktelēšanai vienas kārtas špaktelmasas biezums var būt 2-8 mm.

SACIETĒŠANA

- Vienas kārtas špaktelmasas sacietēšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma, ventilācijas un gaisa temperatūras.
- Vidējais sacietēšanas laiks, līdz apstrādei ar smilšpapīru, ir 3-8 stundas.
- Otro špakteļkārtu var uzklāt pēc 24 stundām.
- Sacietējusi špakteļkārtā ir "elpojoša" un neaiztur mitruma tvaiku kustību pamatvirsmā.

IEROBEŽOJUMI

- Pie špaktelēšanas pamatvirsmai, špaktelei un telpā jābūt temperatūrai virs +5 °C.
- Špaktele nav pielietojama uz taukainām vai eļļainām virsmām, kokaun neminerālajām virsmām.

UZGLABĀŠANA

- Maisos sausā špaktele uzglabājama sausās telpās.
- Sausās špakteles uzglabāšanas laiks maisos ir 1 gads.

PATĒRIŅŠ

- Viena kvadrātmetra špaktelēšanai 5 mm biezumā nepieciešams 6-7 kg sausās špakteles.