

KIVILIM

СУХОЙ КЛЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ

БАЗИРУЮЩИЙ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТОМ НАПОЛНИТЕЛЕ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЛАСТИФИКАТОРЫ И ПОЛИМЕРЫ

СВОЙСТВА

- В растворе для кладки добавлены пластификаторы и полимеры, которые улучшают сцепление и обрабатываемость раствора для кладки и позволяют кладку тонким слоем раствора.
- Состав: цемент 30%, наполнитель 64% (размер фракции 1 мм),
- Пластификаторы и полимеры 6%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для кладки строительных камней и блоков во всех условиях.
- Подходит для кладки фасадов, перегородок дымоходов каминов, декоративных стен и т.д.
- Хорошо подходит для кладки камней блоков с одинаковыми размерами.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Необходимое количество сухого раствора насыпать в смеситель или в емкость для смешивания.
- Добавить воды 22 – 24% (5,5 - 6 л воды на мешок 25 кг)
- Тщательно перемешивать механически (5 – 8 мин.) или вручную до полного смачивания раствора.
- Дать раствору постоять 5 - 10 мин. и снова слегка перемешать.
- Готовый раствор использовать в течение 4- часов.

КЛАДКА СТЕНЫ

- Раствор наносится кельмой на предшествующий ряд камней или блоков.
- Для выравнивания слоя раствора желательнее пользоваться кельмой с зубчатым краем.
- Раствор обладает хорошими свойствами и раствор легко наносить на торцы укладываемых камней или блоков.
- Нормальная толщина слоя раствора между двумя рядами камней или блоков 5 – 10 мм.
- Лишний раствор с камней удаляют мягкой щёткой.

СХВАТЫВАНИЕ

- Схватывание раствора зависит от толщины слоя, влажности среды, температуры и вентиляции.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Во время кладки температура камня, раствора и воздуха должна быть выше +1°C.

ХРАНЕНИЕ

- Сухой раствор в мешках хранить в сухом помещении
- Срок хранения сухого раствора 1 год.