

KIVILIJIM

AKMENS KLIJAI

ŠIE KLIJAI PAGAMINTI PORTLANDCEMENTYJE ESANČIŲ PLASTIFIKATORIŲ IR POLIMERŲ PAGRINDU.

Pagrindiniai akmens klijų tonai – šviesūs ir balti. Užsakius gaminami mineraliniais pigmentais pagal spalvų paletę UNINAKS tonuoti akmens klijai. Atitinkamo tono pavyzdžiai pridėti.

NB! Tonuotas skiedinys gaminamas tik užsakius.

NAUDOJIMO SRITIS ir SAVYBĖS

- AKMENS KLIJAI yra klijuojantis cemento mišinys, skirtas įvairiems gamykliniams ir gamtiniams akmenims ir blokams pritvirtinti prie sienų, grindų, terasų, fasadų ir t. t.
- AKMENS KLIJAI greitai sustingsta ir sukietėja.
- Sukietėję AKMENS KLIJAI yra atsparūs karščiui.
- AKMENS KLIJUS taip pat galima naudoti akmeninėms sienoms sutvirtinti.
- Galima naudoti vidaus ir išorės sąlygomis.

PAVIRŠIUS

- AKMENS KLIJUS galima naudoti betonui, tinkui, drėgmei atspariam glaistui, gipso kartono plokštėms, klinkerio plokštėms, plytomis, blokams, polistireniniam putplasčiui ir kitiems mineraliniams paviršiams.

PARUOŠIAMIEJI DARBAI

- Paviršius turi būti be dulkių ir birių dalelių.
- Stipriai sugeriantys paviršiai apdirbami hidroizoliacijos priemone, kurią prireikus reikia atskiesti vandeniu („Uninaks“ hidroizoliacija).
- Nuo akmenų ir blokų nuvalyti dulkes ir nešvarumus.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

- Į maišymo indą 25 kg pakuotei įpilti 5,5–6 litrus švaraus drungno vandens (22–24 % mišinio masės).
- Tada suberti mišinio miltelius ir maišyti iki tol, kol mišinys bus vientisas ir visiškai drėgnas (vandens kiekis priklauso nuo paviršiaus poringumo ir klijų sluoksnio storumo).
- Leisti mišiniui pastovėti 3 minutes ir tada dar kartą išmaišyti.
- Paruoštas mišinys turi būti sunaudotas per 4 valandas.

DARBAS SU AKMENS KLIJAIMS IR SKIEDINIUI SIENOMS

- Klijų mišinys dedamas ant paviršiaus akmenų glaistikliu arba plačia tinkavimo mentele su dantukais.
- Normalus mišinio sluoksnio storis – 5–10 mm.
- Akmenys suspaudžia klijų sluoksnį, todėl iškart reikia pašalinti mišinio perteklių. Prireikus naudoti sausą šepetį. Dėl didelio lipnumo nuo akmenų vėliau pašalinti mišinį sudėtinga.
- Akmenis galima tvirtinti nuo pat mišinio stingimo pradžios.
- Kietėjimo laikas priklauso nuo skiedinio storumo, aplinkos drėgmės ir temperatūros.
- Sukietėję akmens klijai suformuoja stiprų ir atsparų paviršių.

APRIBOJIMAI, ĮSPĖJIMAI

- Dirbant su AKMENS KLIJAIMS reikia, kad akmenų, klijų ir oro temperatūra būtų per +5 °C.
- Gaminyje yra cemento. Sureagavus su vandeniu įvyksta šarminė reakcija, galinti sudirginti odą. Jei gaminio patenka į akis, iškart gausiai plauti vandeniu. Tikslėnis duomenys pateikti ant gaminio saugos duomenų lapelio.

LAIKYMAS

- Maišuose esančius AKMENS KLIJŲ miltelius laikyti sausoje vietoje. Laikyti galima iki 1 metų.