

KIVILIIM

AKMENS LĪME

UZ PORTLANDCEMENTA BĀZES AR PLASTIFIKATORIEM UN POLIMĒRIEM

PIELIETOŠANA UN ĪPAŠĪBAS

- Akmens līme **MŪŪRIMŌRT** ir līmējošs cementa sastāvs, kas paredzēts dažādu ķieģeļu, dabīgā akmens un bloku līmēšanai uz sienām, grīdām, terasēm, fasādēm u.t.t.
- Akmens līmei ir īss žūšanas un sacietēšanas laiks.
- Sacietējusī akmens līme ir karstuma un sala izturīga.
- Akmens līmi var veiksmīgi izmantot akmens mūru šuvju aizpildīšanai.
- Akmens līmi **MŪŪRIMŌRT** pamatā ražo pelēkā un baltā tonī, pēc spec. pasūtījuma var ražot arī organisko pigmentu toņos pēc UNINAKS krāsu toņu paletes, ar attiecīgā toņa atzīmi uz iepakojuma.
- Akmens līme ir paredzēta iekšējiem un ārējiem darbiem.

PAMATVIRSMĀ

- Akmens līmi var izmantot uz betona, apmetuma, mitruma izturīga špakteleja, ģipša kartona plāksnēm, klinkera plāksnēm, ķieģeļiem, blokiem, putu polistirola un citām cietām minerālām virsmām.

PRIEKŠDARBI

- Pamatvirsmā jābūt tīrai no putekļiem un citām vaļējām daļām.
- Porainas pamatvirsmas jāapstrādā ar saistdispersijas grunti (UNINAKS – Nakkedispersioon), kuru var atšķaidīt ar ūdeni.
- Netīrus akmeņus, ķieģeļus un blokus pirms līmēšanas notīra no putekļiem un citiem netīrumiem.

LĪMES SAGATAVOŠANA

- Ielejam maisāmajā traukā 5,5-6 litrus tīru ūdeni uz vienu 25 kg maisu (22-24% no sausās masas).
- Pēc tam pievieno sauso līmes sastāvu un rūpīgi samaisa līdz līmjava ir viengabalaina un pilnīgi samirkusi.
Ūdens daudzums ir atkarīgs no pamatvirsmas porainības un līmjavas kārtas biezuma.
Atstāt gatavo līmjavu uz 3 minūtēm, pēc tam atkārtoti samaisīt.
Gatavā līme jāizstrādā 4 stundu laikā.

DARBS AR AKMENS LĪMI

- Līmjavu uzklāj uz pamatvirsmas vai uz akmeņiem ar mūrnieka ķelli vai platu robainu špakteleja lāpstu.
- Optimālais līmjavas vienas kārtas biezums 5-10 mm.
- Akmeņus jāiespiež līmjavā un tūlīt jānotīra izspiestās līmes pārpalikumus, ja nepieciešams var izmantot sausu birsti.
- Vēlāka sacietējošās līmjavas notīršana var būt apgrūtināša.
Šuvot var sākt pēc līmes nožūšanas, līmes sacietēšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma, mitruma un temperatūras.
- Sacietējusī akmens līme ir ar stingru virsmu un lielu spiediena izturību.

IEROBEŽOJUMI UN BRĪDINĀJUMI

- Strādājot ar akmens līmi, akmens, līmes un gaisa temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C. Produkts satur cementu. Saskarē ar ūdeni notiek sārmaina reakcija, kas var izraisīt ādas kairinājumu. Iekļūstot maisījumam acīs, nekavējoties izskalot acis tīrā, lielā ūdens daudzumā. Precīzāki dati uz produkta drošības kartes.

UZGLABĀŠANA

Akmens līmi oriģinālajā iepakojumā uzglabāt sausās telpās.
Uzglabāšanas laiks oriģinālajā iepakojumā līdz 1 gadam.