

KOLDESEGU

TULISIJALAASTI +1700 °C

KÄYTTÖKOHTEET

- Samottitiilistä ladotun tulisijan muuraukseen

KOOSTUMUS

- Hienorakeinen samottirouhe (yli 95 %) ja muut tulenkestävät lisäaineet.

TEKNISET OMINAISUUDET

- Tulisijalaastin raekoko on enintään 0,5 mm.
- Lämpötilan kesto on +1700 °C.
- Yhtä samottitiiltä kohden kuluu noin 0,2 kg laastia.

VALMISTELUTYÖT

- Tarvittava määrä jauhetta kaadetaan sekoitusastiaan tai sekoittimeen.
- Lisätään vettä 25–27 % massan painosta.
- Sekoitetaan mekaanisesti tai käsin, kunnes laasti on kostunut kokonaan.
- Käyttövalmis laasti muistuttaa rakeista tahnaa.
- Sekoitettu laasti on käyttökelpoista neljän tunnin ajan.

LAASTIN KÄYTTÖ

- Käyttölämpötila vähintään +5 °C.
- Sauman paksuus 2–3 mm.
- Laasti kuivuu ja muodostaa tiilien välisen tartunnan muutamassa tunnissa.

VARASTOINTI

- Laastijauhetta säilytetään alkuperäispakkauksessa kuivassa tilassa.
- Laastijauheen säilyvyysaika on avaamattomassa alkuperäispakkauksessa 12 kuukautta valmistuspäivästä.