

KOLDESEGU

KARŠČIUI ATSPARUS MIŠINYS +1 700 °C

NAUDOJIMO SRITIS

- Šamotinių plytų židiniams mūryti

SUDĖTIS

- Smulkiagrūdžiai šamotiniai milteliai (per 95 %) ir kiti atsparūs karščiui priedai.

TECHNINIAI RODIKLIAI

- Karščiui atsparaus mišinio frakcija žemiau 0,2 mm.
- Atsparus ugniai ir karščiui mišinys +1 700 °C.
- Vienai šamotinei plytai skiriama apie 0,2 kg sauso mišinio.

PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Reikiamą kiekį mišinio miltelių supilti į maišymo indą arba maišytuvą.
- Pripilti 25–27 % mišinio masės.
- Maišyti mechaniškai arba rankomis iki tol, kol mišinys bus visiškai drėgnas.
- Naudoti paruoštas mišinys panašus į grūdėtą pastą.
- Paruoštą mišinį reikia sunaudoti per 4 valandas.

DARBAS SU MIŠINIU

- Minimali darbo temperatūra – +5 °C.
- Karščiui atsparaus mišinio storis tarp šamotinių plytų – 2–3 mm.
- Mišinys tirštėja ir sukabina akmenis per kelias valandas.

LAIKYMAS

- Originalioje pakuotėje esančius mišinio miltelius laikyti sausoje vietoje.
- Neatidarius originalios pakuotės, mišinio miltelius galima laikyti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.