

KOLDESEGU

РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ ОЧАГОВ ИЗ ШАМОТНОГО КИРПИЧА +1700 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для кладки очагов из шамотного кирпича

СОСТАВ

- Мелкозернистый шамотный порошок (более 95%) и другие огнеупорные компоненты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зерновой состав раствора - до 0,5 мм.
- Огнеупорность +1700 °C.
- Расход: 0,2 кг сухой растворной смеси на 1 шамотный кирпич.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Необходимое количество сухой смеси высыпать в емкость или в растворомешалку.
- Добавить воды в объеме 25-27 % от массы смеси.
- Перемешать смесь механическим или ручным способом до полного насыщения водой.
- Готовый раствор похож на однородную зернистую массу.
- Срок использования приготовленного раствора - до 4 часов.

ВЫПОЛНЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

- Минимальная температура при работе с раствором +5 °C.
- Ширина кладочного шва между шамотными кирпичами - 2-3 мм.
- Раствор схватывается и обеспечивает прочное сцепление с поверхностью кирпича в течение нескольких часов.

ХРАНЕНИЕ

- Сухую смесь в оригинальной упаковке хранить в сухом помещении.
- Срок хранения смеси в закрытой оригинальной **упаковке** - до 12 месяцев с даты изготовления.