

KROHVISEGU

UNIVERSĀLAIS SMALKGRAUDAINAIS APMETUMS

PIELIETOŠANA

- Apmešanai iekšējos un ārējos darbos.
- Strādāšanai ar rokām vai apmetuma sūkni.

PAMATVIRSMĀ

- Par pamatvirsmu der betona, vieglbetona, akmens, apmetuma vai citas apmešanai derīgas virsmas.
- Pamatvirsmai jābūt tīrai, cietai un bez putekļiem.
- Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā vaļēju krāsu, putekļus, taukus sākotnēji jānotīra.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Nepieciešamo daudzumu sauso apmetumu iebērt maisīšanai paredzētajā traukā.
- Pievienot 15-17% tīru ūdeni (3,75-4,25 l uz 25 kg maisu).
- Rūpīgi samaisīt, līdz apmetuma masas pilnīgai samirkšanai.
- Atstāt gatavo apmetuma masu uz dažām minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt.
- Gatavais apmetums izstrādājams 6 stundu laikā.

APMEŠANA

- Porainas un sausas virsmas pirms apmešanas samitrina.
- Apmetums tiek uzņemts uz sienas ar ķelli vai sūkņa palīdzību.
- Uz sienas uzņemtam apmetumam ļaut apžūt un tad ar korķa- koka vai cita materiāla rīvdēli norīvēt.
- Vienas apmetuma kārtas biezums pie vispārējas apmešanas 4-12mm.
- Vienas apmetuma kārtas biezums pie vietums apmešanas un apmetuma labošanas līdz 30mm.

SACIETĒŠANA

- Apmetuma sacietēšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma, apkārtējās temperatūras, mitruma un ventilācijas.
- Otru apmetuma kārtu var uzklāt pēc 1 diennakti, kad ir nožuvusi pirmā kārtā.
- Sevišķi sausās telpās apmetās virsmas jāmitrina.
- Sacietējušās apmetuma virsmas ir labi špaktelējamas un krāsojamas.

PATĒRIŅŠ

- 1 m² apmešanai 5 mm biezumā ir nepieciešams 6-7kg sausā pulvera.

IEROBEŽOJUMI - BRĪDINĀJUMI

- Maisījumu izmantot pie temperatūras virs+5 °C.
- Apmetumu nedrīkst izmantot uz eļļainas un taukainas virsmas, kā arī uz mitruma nedrošām virsmām.
- Maisījums satur cementu, saskaroties ar ūdeni notiek tvaiku reakcija. Var izraisīt ādas iekaisumu.
- Iekļūstot acīs – jāizmazgā ar lielu ūdens daudzumu.

UZGLABĀŠANA

- Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, sausās telpās 1 gadu.