

LUBIKROHV

KALKINIS TINKAS

renovaciniams darbams

Vidaus ir lauko darbams

Šviesiai pilkas tinko mišinys iš statybinių kalkių ir smėlio. Savo savybėmis jis panašus į tradicinius kalkių skiedinius, kurie Estijoje naudojami jau šimtus metų ir kuriais sumūryta ir nutinkuota dauguma senųjų skalūninių ir plytinių sienų.

NAUDOJAMAS

- Sienų iš mineralinių statybinių medžiagų lyginimui ir tinkavimui.
- Skalūninių, dolomitinių ir plytinių sienų mūrijimui ir tinkavimui.
- Bet kokių senų sumūrytų ir tinkuotų paviršių renovavimui.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindą patartina pirmiausiai nuvalyti. Pašalinti dulkes, dažus, pikį ir pan.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

- Reikalingą miltelių kiekį įberti į maišymo indą.
- Įpilti vandens, kurio kiekis sudarytų 16-22% mišinio svorio (4-5,5 litrus 25 kg maišui)
- Rankiniu būdu arba mechaniškai maišyti, kol mišinys visiškai sudrėgs.
- Leisti mišiniui šiek tiek pastovėti ir išmaišyti dar kartą.
- Paruoštą mišinį galima naudoti 8 valandas.

KALKINIO TINKO NAUDOJIMAS

- Tinkuojant ar mūrijant sienas kalkiniu tinku, naudojami klasikiniai tinkavimo ir mūrijimo metodai.
- Lyginant tinkuoto paviršiaus nelygumus ir remontuojant mūrą, galima naudoti "pirštinės" metodą, leidžiantį išsaugoti senovinę sienų ir mūro išvaizdą.
- Normalus tinko storis tinkuojant visą paviršių - 5-15 mm, o lyginant nelygumus - iki 30 mm.

KIETĖJIMAS

- Kalkinio tinko kietėjimo laikas priklauso nuo tinkuojamo paviršiaus drėgnumo ir absorbcinių savybių, oro drėgnumo, pagrindo ir oro temperatūros. Tinko kietėjimą gali pagreitinti arba sulėtinti daug veiksnių, tokių kaip vėjas, saulė, lietus ir pan.
- Prieš tepant eilinį lyginamąjį sluoksnį, apatiniam sluoksniui reikia leisti išdžiūti.

APRIBOJIMAI

- Tinkuojant kalkiniu tinku, pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė už nulį.
- Staigus atšalimas gali sugadinti galutinai dar nesukietėjusius paviršius.
- Kalkinis tinkas šiek tiek dirgina. Patekus tinkui į akis arba ant gleivinės, nedelsiant jį nuplauti dideliu kiekiu šilto vandens.

LAIKYMAS

- Mišinio miltelius laikyti maišuose sausoje patalpoje.
- Mišinio miltelių laikymo terminas 1 metai.

SUVARTOJIMAS

- Tinkuojant ištiesai, 1 m² sienos vidutiniškai suvartojama 10 kg kalkinio tinko.