

LUBIKROHV

ATJAUNOŠANAS DARBIEM KAĻĶA APMETUMS

Lietošanai iekšdarbos un ārdarbos.

Gaiši pelēks apmetuma maisījums uz celtniecības kaļķa un smilts bāzes.

Pēc savām īpašībām maisījums ir līdzīgs Igaunijā gadsimtiem ilgi lietotajai kaļķa apmetums, ar kuru ir mūrēta un apmesta lielākā daļa vecu kaļķakmens un ķieģeļu sienu.

LIETO

- No dažādiem minerāliem materiāliem būvētu sienu līdzināšanai un apmešanai.
- Kaļķakmens, dolomīta un ķieģeļu mūru mūrēšanai.
- Dažādu vecu mūru un apmestu virsmu atjaunošanai.

PAMATVIRSMSA

- Pamatvirsmu ieteicams sākotnēji notīrīt.
- Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā vaļēju krāsu, putekļus, taukus, piķi sākotnēji jānotīra.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Nepieciešamo daudzumu sauso apmetumu iebērt maisīšanai paredzētajā traukā.
- Pievienot 16-22% tīru ūdeni (4,0-5,5 l uz 25 kg maisu).
- Rūpīgi samaisīt, līdz špakteļmasas pilnīgai samirkšanai.
- Atstāt gatavo apmetuma masu uz dažām minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt.
- Gatavais apmetums izstrādājams 8 stundu laikā.

DARBS AR KAĻĶA APMETUMU

- Ar kaļķa apmetumu apmetot un mūrējot, izmantot klasiskās apmešanas un mūrēšanas metodes.
- Pie apmetumu labošanas un mūru remontam var pielietot "cimda apmetuma" metodi, kas saglabās vēsturisko izskatu.
- Uz sienas uzņemstam apmetumam ļaut apžūt un tad ar korķa- koka vai cita materiāla rīvdēli norīvēt.
- Vienas apmetuma kārtas biezums pie vispārējas apmešanas 5-15mm.
- Vienas apmetuma kārtas biezums pie vietums apmešanas un apmetuma labošanas līdz 30mm.

SACIETĒŠANA

- Apmetuma sacietēšanas laiks ir atkarīgs no pamatvirsmas mitruma pakāpes, kārtas biezuma, apkārtējās temperatūras.
- Kaļķa apmetuma sacietēšanu ietekmē arī citi faktori - vējš, saule, lietus.
- Otru apmetuma kārtu var uzklāt, kad ir nožuvusi pirmā kārta.

IEROBEŽOJUMI

- Strādājot ar kaļķu javu, gaisa un pamatvirsmas temperatūrai jābūt stabilai un virs nulles.
- Strauja temperatūras pazemināšanās var sabojāt arī pilnībā nesacietējušu apmetumu.
- Kaļķu javai ir viegli kodīga iedarbība. Acīs vai uz gļotādām nonākušo javu nomazgāt ar lielu daudzumu tīra ūdens.

UZGLABĀŠANA

- Maisos iepakotu maisījuma pulveri uzglabāt sausās telpās.
- Maisījuma pulvera uzglabāšanas laiks sausos apstākļos ir 1 gads.

IZLIETOJUMA NORMA, APMETOT

- 1 m² sienas apmešanai nepieciešami 10 kg kaļķa apmetums.