

LUBIPAHTEL

KALĶA BĀZES APDARES ŠPAKTELE

LABĀKĀ ŠPAKTEĻA MASA RENOVĀCIJAI

**ŠPAKTEĻA MASA SENO KALĶA APMETUMA VIRSMU LABOŠANAI
SIENU UN GRIESTU NOBEIGUMA APDAREI IEKŠĒJOS UN ĀRĒJOS APSTĀKĻOS
VISPĀRĒJAI ŠPAKTELĒŠANAI UN REMONTA DARBIEM
SACIETĒJUSĪ ŠPAKTELE KRĀSOJAMA AR KALĶA UN CITĀM ŪDENS TVAIKU NEAIZTUROŠĀM
KRĀSĀM**

SASTĀVS

- Hidrauliskie kaļķi, kaļķakmens milti un citas dabīgas saistvielas.
- Špakteļa masas grauda frakcijas maksimālais izmērs 0.2 mm.

PAMATVIRSMĀ

- Par pamatvirsmu der kaļķa apmetuma vai citu apmetumu līdzenas, minerālas virsmas.
- Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā vaļēju krāsu, putekļus, taukus sākotnēji jānotīra.
- Ļoti sausas pamatvirsmas, pirms špaktelēšanas, ieteicams samitrināt.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Nepieciešamo daudzumu sausās špaktelmasas iebērt maisīšanai paredzētajā traukā.
- Pievienot 40-42% tīru ūdeni (8-8,4 l uz 20 kg maisu).
- Rūpīgi samaisīt, līdz špaktelmasas pilnīgai samirkšanai.
- Gatavā špaktelmasa izstrādājama 6 stundu laikā.

ŠPAKTELĒŠANA, APDARE

- Vienas špaktelkārtas biezums 1-3 mm.
- Biezākā špaktelkārtā var veidoties mikroplaisas.
- Pirms nākošās špaktelkārtas uzklāšanas, iepriekšējai kārtai ļaut nožūt vismaz 24 stundas.
- Kaļķa špaktele ir viegli slīpējama ar smilšpapīru.
- Špaktelētās virsmas nedrīkst krāsot pirms tās pilnīgas nožūšanas.
- Špakteles pilnīgas nožūšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma un gaisa temperatūras (virs 10 diennaktīm).
- Špaktelēto virsmu krāsošanai izmantot krāsas ar labu ūdens tvaiku caurlaidību, tādas kā kaļķa, silikāta un silikona krāsas.

KALĶA ŠPAKTELES ĪPAŠĪBAS

Špakteļa masas grauda maksimālā frakcija	0.2 mm
Krāsas tonis	kaļķa balta
Vienas kārtas biezums	1 – 3 mm
Gatavās špakteļa masas izstrādes laiks	līdz 6 stundām
Nožuvušas špakteles ūdens tvaiku caurlaidība	$\mu < 3$ (2mm biezumā)

IEROBEŽOJUMI

- Špaktelējot, pamatvirsmas, špakteļa masas un gaisa temperatūrai jābūt virs + 5°C.
- Svaigi špaktelētās virsmas aizsargāt no lietuses un tiešajiem saules stariem.
- Nepieļaut nenožuvušas špakteļa kārtas sasalšanu, izmantot tikai tīru, dzidru ūdeni.
- Sausā špakteļa masa satur dzēstos hidrauliskos kaļķus, tai nonākot acīs vai uz gļotādām, izskalot tās rūpīgi ar tīru ūdeni un nepieciešamības gadījumā griezties ārsta.

PATĒRIŅŠ

- Vispārējai špaktelēšanai, vidējais patēriņš ir 1.1 kg uz 1m², 1mm biezai kārtai.

UZGLABĀŠANA

- Oriģinālos iepakojumos, neatvērtā veidā uzglabāt sausās telpās.
- Uzglabāšanas laiks, oriģinālos iepakojumos 24 mēneši.