

LUBIPANTEL

ИЗВЕСТКОВАЯ ШПАТЛЕВКА

ШПАТЛЕВКА НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ЛУЧШАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ РЕМОНТА ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОШТУКАТУРЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ

ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СПЛОШНОГО СЛОЯ И РЕМОНТА ПОВЕРХНОСТЕЙ

**ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТВЕРДЕВШЕЙ ШПАТЛЕВКИ ПРОИЗВОДИТСЯ
ИЗВЕСТКОВЫМИ КРАСКАМИ И ИНЫМИ ВИДАМИ ПАРПРОНИЦАЕМЫХ КРАСОК**

- **СОСТАВ**

- Гидравлическая известь, светлая известняковая мука и иные минеральные компоненты. Максимальный размер зерна 0,2 мм.

- **ОСНОВАНИЕ**

- В качестве основания под шпатлевку пригодна поверхность из известковой штукатурки или штукатурки из иных минеральных материалов. Пригодны также основания, выполненные из любых других минеральных материалов.
- С поверхности основания необходимо удалить загрязнения, ослабляющие адгезию, например, отслоившуюся краску, пыль, жиры и т.п. Сухие поверхности перед выполнением шпатлевки рекомендуется увлажнить.

- **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- Необходимое количество сухой смеси высыпать в емкость.
- Добавить чистой воды в объеме 40-42 % от массы смеси (8-8,4 л на мешок весом 20 кг).
- Тщательно перемешать смесь до полного насыщения водой. Срок использования приготовленной шпатлевки – до 6 часов.

- **НАНЕСЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ, ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ**

- Толщина одного слоя шпатлевки составляет 1-3 мм. В случае если толщина слоя превышает указанное значение, в шпатлевке могут появиться мелкие трещины. Перед нанесением следующего слоя необходимо обеспечить твердение предыдущего слоя в течение не менее 24 часов. Известковая шпатлевка легко шлифуется наждачной бумагой. Не допускается окрашивание прошпатлеванной поверхности до ее окончательного твердения. Этот срок зависит от толщины шпатлевочного слоя и температуры рабочей среды (но в любом случае не менее 10 дней). Для окрашивания следует использовать краски с хорошей паропроницаемостью, такие, например, как известковые, силикатные или силиконовые. Неправильный подбор краски может испортить всю работу.

- **СВОЙСТВА ИЗВЕСТКОВОЙ ШПАТЛЕВКИ**

Максимальный размер зерна	0,2 мм
Колер	белого цвета
Толщина одного слоя	1-3 мм
Срок использования после затворения водой	до 6 часов
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара для отвердевшей шпатлевки $\mu < 3$ (при слое толщиной 2 мм)	

- **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

- При выполнении работ температура основания, шпатлевочной смеси и воздуха в помещении должна быть не ниже + 5 °С.
- Прошпатлеванную поверхность следует защищать от дождя и прямых солнечных лучей. Не допускается промерзание шпатлевочного слоя. При затворении смеси водой следует использовать только чистую воду.
- Сухая смесь содержит большое количество гашеной гидравлической извести. При попадании смеси в глаза или на слизистые оболочки организма следует незамедлительно промыть пораженное место большим количеством воды, а при возникновении осложнений – обратиться к врачу.

- **НОРМА РАСХОДА**

- При нанесении сплошного слоя требуется в среднем 1,1 кг шпатлевки на 1 м² поверхности при слое толщиной 1 мм.

- **ХРАНЕНИЕ**

- Мешки с сухой смесью хранить в сухом помещении.
- Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца.