

# LUBI-TSEMENTSEGU

## Plastne Lubi-tsementsegu krohvi-ja ladumistöödeks Töötamiseks käsitsi ja krohvipritsiiga

### KOOSTIS

- Kvartslüü teraga kuni 1,5 mm, kustutatud lubi - portlandtsement vahekorras ca 1:1 ja töötlemist hõlbustavad lisandid.
- Kivinenud segu toon helehall.

### KASUTATAKSE

- Erinevatest mineraalsetest ehitusmaterjalidest seinte tasandamiseks, krohvimiseks, sise-ja välistöödeks.
- Vanade krohvipindade parandamiseks.
- Müüritistöödeks.

### ALUSPIND

- Sobivad paekivi, tellis, keramsiit, kergbetoon, betoon, vana krohv ja teised niiskuskindlad pinnad.
- Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba.
- Aluspinna naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolmu ja eelnevad mitteniiskuskindlad tasanduskihid tuleb eemaldada.

### ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamismõusse.
- Lisada vett 18-20% segu kaalust. (4,5 - 5 liitrit 25 kg koti kohta)
- Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lasta segul veidi seista ja segada veel kord. Sobilik töötemperatuur +5<sup>o</sup> kuni +30<sup>o</sup>.
- Valmissegu kasutatav ca 2 tundi.

### TÖÖTAMINE SEGUGA

- Väga kuivi ja poorseid pindu niisutada enne krohvimist.
- Segu kantakse pinnale käsitsi või segupritsiiga. Ühe krohvikihi paksus 5-25 mm. Segu tasandatakse kasutades rihtlatte-hõõruteid ja silureid.
- Tardumis ja töötlemisaeg seinal sõltub aluspinna veeimavusest, kihi paksusest, temperatuurist ja õhuniiskusest.
- Värskest krohvitud pindu on soovitatav kaitsta liiga kiire kuivamise ja külma eest. Enne järgmise krohvikihi seinale kandmist peab olema eelnev kiht kuivanud.
- Krohvitud pinnad on värvitavad pärast täielikku kuivamist.
- Segu on kasutatav ladumistöödeks. Saab paigaldada looduslikke kivisid ja renoveerida vanu müüritisi.

### TEHNILISED ANDMED

- Kivinenud segu survetugevus mitte vähem kui 10 MPa EVS-EN 1015-11 nõuete kohaselt.
- Veeauru läbilaskvustegur  $\mu$  27 EVS- EN 1015-19 nõuete kohaselt.
- Nakketugevus  $\leq$  0,3 MPa. Tuletundlikkus A1 (mittepõlev).
- Orienteeruv kulu ca 16 kg ühe ruutmeetri krohvimiseks 1 cm kihiga.

### PIIRANGUD - SÄILITAMINE

- Töötamisel peab aluspinna, krohvi ja ruumi temperatuur olema üle + 5 °C
- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg 1 aasta.