

LUBI-TSEMENTSEGU

KAĻKA-CEMENTA JAVA

Plastiska Kaļķa-cementa java apmešanas un mūrēšanas darbiem Darbam manuāli un ar apmetuma sūkni

SASTĀVS

- Kvarca smilts ar graudu līdz 1-3 mm, dzēstais kaļķis - portlandcements attiecība 1:1 un izstrādi veicinošas piedevas.
- Sacietējuša sastāva tonis gaiši pelēks.

IZMANTOŠANA

- Dažādu minerālu būvmateriālu sienu izlīdzināšanai, apmešanai, iekšējiem un ārējiem darbiem.
- Vecu apmetuma virsmu labošanai.
- Mūrēšanas darbiem.

PAMATVIRSMA

- Der ķieģeļa, keramzīta, vieglbetona, betona, vecu apmetumu un citas mitruma izturīgas virsnas.
- Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, stingrai un bez putekļiem.
- Sasaisti ar pamatvirsmu mazinošas vielas, kā vaļējo krāsu, taukus, putekļus un esošās mitruma neizturīgās špakteles jānotīra.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Nepieciešamo daudzumu sauso satāvu iebērt maisīšanai paredzētā traukā.
- Pievienot ūdeni 18-20% no sastāva svara. (4,5 - 5 litrus uz 25 kg iepakojuma)
- Samaisīt mehāniski vai manuāli līdz sastāva pilnīgai samirkšanai.
- Atstāt gatavo masu uz dažām minūtēm un samaisīt atkārtoti. Piemērotā darba temperatūra +5⁰ līdz +30⁰.
- Gatavā java jāizstrādā 2 stundu laikā.

DARBS AR JAVU

- Ļoti sausas un porainas virsmas pirms apmešanas samitrināt.
- Java tiek uzklāta uz virsmas manuāli vai ar sūkņa palīdzību. Vienas apmetuma kārtas biezums 5-25 mm. Apmetumu izlīdzina, izmantojot apmetuma rīvdēļus un platās špakteļlāpstas.
- Žūšanas un apstrādes laiks ir atkarīgs no pamatvirsmas mitruma uzsūkšanas, kārtas biezuma, temperatūras un mitruma pakāpes.
- Tikko apmetas virsmas ir ieteicams pasargāt no ļoti ātras sacietēšanas un sasalšanas. Pirms nākošās apmetuma kārtas uzklāšanas, iepriekšējai kārtai jābūt nožuvušai.
- Apmetās virsmas ir krāsojamas pēc pilnīgas apmetuma nožūšanas.
- Java ir izmantojama mūrēšanas darbiem. Var mūrēt dabīgos akmeņus un renovēt senos mūrus.

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Sacietējušas javas spiediena izturība ne mazāka par 10 MPa (pēc EVS-EN 1015-11 normu prasībām).
- Ūdens tvaiku difūzijas aizturēšanas koeficients μ 27 (pēc EVS- EN 1015-19 normu prasībām).
- Sasaistes stiprība \leq 0,3 MPa. Uguns drošība A1 (nedegošs).
- Aptuvenais patēriņš ap 16 kg, viena kvadrātmetra apmešanai 10 mm biežā kārtā.

IEROBEŽOJUMI - UZGLABĀŠANA

- Darbam ar javu, pamatvirsmai, javai un apkārtnes temperatūrai jābūt virs + 5 °C.
- Oriģinālos iepakojumos sauso sastāvu uzglabāt sausās telpās.
- Sausā satāva derīguma termiņš ir 1 gads no ražošanas datuma.