MARMORBETOON

МРАМОРНЫЙ БЕТОН

БЕЛЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ЛИТОЙ БЕТОН ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОТ
КЛАСС ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ C35/45 EVS-EN 206-1

ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ ЗАЛИВКОЙ БЕТОНОМ
ДЛЯ ОТЛИВКИ МАЛЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕТОНА

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВО ВНУТРЕННИХ И ВО ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ

СОСТАВ

- Белый доломитовый щебень (макс. размер зерна 3 мм), светлый кварцевый песок, белый цемент 52,5 N, полимеры и пластификаторы.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Необходимое количество порошковой смеси засыпать в посуду для смешивания или в мешалку.
- Добавить воду в объеме 13–15% от веса смеси (3,25 – 3,75 л на упаковку в 25 кг).
- Смешать механически или вручную до полного увлажнения смеси.
- Дать раствору немного отстояться и перемешать еще раз.
- Приготовленный раствор пригоден для применения в течение двух часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс предела прочности затвердевшего бетона при сжатии **C35/45** EVS-EN 206-1.
Из 25 кг сухого бетона получается примерно 12 л готового бетона.
Бетон, затвердевающий при температуре +25 °C, достигает приблизительно следующих прочностей при сжатии:

7 суток	35 MPa
28 суток	свыше 45 MPa.

Мраморный бетон обладает повышенной устойчивостью против атмосферных влияний и повышенной прочностью поверхности благодаря полимерным добавкам в смеси.
NB! Более низкие температуры замедляют скорость затвердевания бетона.

ОГРАНИЧЕНИЯ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Во время работы температура поверхности и окружающей среды должна быть плюсовой. Свежезалитый бетон следует предохранять от замерзания.
- Во время высыхания раствора свежий бетон следует защищать от дождя и прямого солнечного света. При необходимости свежезалитый бетон следует увлажнить водой.
- Изделие содержит цемент. При соприкосновении с водой возникает щелочная реакция. Может вызвать раздражение кожи. При попадании в глаза хорошо промыть их чистой водой. Более точные сведения см. в карте безопасности изделия.

ХРАНЕНИЕ

- Мешки с порошковой смесью хранить в сухом помещении.
- Срок хранения порошковой смеси – 1 год.