

MŪRISEGU M200

MŪRIJIMO MIŠINYS M200

**AUKŠTOS KOKYBĖS MŪRO MIŠINYS SU POLIMERINIAIS PRIEDAI,
SKIRTAS MŪRO MŪRIMUI
VIDAUS IR LAUKO SĄLYGOMIS.**

GAMINAMAS 12 SKIRTINGŲ SPALVŲ MŪRIJIMO MIŠINYS.

Žr. atitinkamą spalvos ženklą ant maišo.

Dėmesio! Specialiai tonuotas mūrijimo mišinys gaminamas tik pagal išankstinį užsakymą.

SUDĖTIS

- Kvarcinis smėlis (maksimalus grūdelių dydis 3 mm), baltas arba pilkas portlandcementis, kalkės, polimerai, plastifikatorius, mineraliniai pigmentai (tonuotame mūrijimo mišinyje).

PASKIRTIS

- Sienoms, pastatų fasadams, kaminams ir židiniams mūryti iš natūralaus akmens plytelių, degtų plytų, silikatinių plytų ir įvairių blokelių.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

- Supilkite reikiamą mišinio miltelių kiekį į maišymo indą arba maišytuvą.
- Įpilkite vandens 13–17 % nuo mišinio masės (3,25–4 l 25 kg maišui).
- Išmaišykite mechaniškai arba rankiniu būdu taip, kad visas mišinys sušlapėtų.
- Palikite mišinį truputį pastovėti ir išmaišykite dar kartą.
- Paruoštą mišinį galima naudoti 4 valandas.

MŪRIJIMO MIŠINIO SĄNAUDOS

- Sąnaudos vienam **natūralaus akmens blokeliui** priklauso nuo matmenų
- Sąnaudos vienai **visai plytai**, kurios matmenys 250 x 120 x 65 mm apie 0,6–0,8 kg mišinio
- Sąnaudos vienai **skylėtai plytai**, kurios matmenys 250 x 120 x 65 mm apie 0,8–1,0 kg mišinio
- Sąnaudos vienai **betoninei fasado plytelei**, kurios matmenys 190 x 90 x 57 mm apie 0,4–0,5 kg mišinio
- **blokeliui**, kurio matmenys 490 x 200 x 185 mm apie 1,2–1,4 kg mišinio

LAIKYMAS

- Mišinį maišuose laikyti sausoje patalpoje.
- Mišinio laikymo terminas yra 1 metai.