

# MÜÜRISEGU NAKS M200



**NAKS SILER**  
**EHITUSSEGUD**

**CE**  
**1504**

UNINAKS AS, Valuste tee 1  
Lihula 90303, Eesti / Estonia  
13

## EVS-EN 998-2

**MÜÜRISEGU M 200** fine-grained mortar with set properties for use in walls with strength requirements

Compressive strength class	M 20 ( $\geq 20$ N/mm <sup>2</sup> )
Mortar ingredients EN 1052-3 appendix C tabular value	$\geq 0,15$ N/mm <sup>2</sup>
Adhesion strength	NPD
Chloride content	< 0.1% Cl
Reaction to fire	A1
Water absorption	$\leq 0,5$ kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )
Water vapour permeability (tabular value)	15/35
Thermal conductivity (tabular value)	0.93 W/m·K
Durability (GOST 5802)	F 15
Dangerous substances	NPD

**CE**  
**1504**

UNINAKS AS, Valuste tee 1  
Lihula 90303, Eesti / Estonia  
13

## EVS-EN 998-2

Etteantud omadustega peeneteraline müürimört **MÜÜRISEGU M 200**, kasutamiseks seintes, milledele on esitatud tugevusnõue

Survetugevus	M 20 ( $\geq 20$ N/mm <sup>2</sup> )
Nakketugevus nihkel, EN 1052-3 lisa C tabeliväärtus	$\geq 0,15$ N/mm <sup>2</sup>
Nakketugevus paindel	NPD
Kloriidisisaldus	$\leq 0,1$ % Cl
Veeimavus	$\leq 0,5$ kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )
Veeauru läbilaskvus EN 1745:2012 A.12 (tabeliväärtus)	15/35
Soojuseri juhtivus EN 1745:2015 A.12 (tabeliväärtus)	0,93 W/(m·K)
Kestvus (GOST 5802)	F15
Tuletundlikkus	A1
Ohtlike ainete sisaldus	NPD