

# **MÜURISEGU M100**

## **LAATUMUURILAASTI M100**

### **POLYMEERINEN LAATUMUURILAASTI MUURAUKSEEN SISÄ- JA ULKOTILOISSA**

#### **KOOSTUMUS**

- Kvartsihiekkä (maksimiraekoko 3 mm), valkoinen tai harmaa portlandsementti, kalkki, polymeerit, notkistimet.

#### **KÄYTETÄÄN**

- Poltettusta tiilistä, silikaattikivistä ja erilaisista laatoista tehtyjen muurien, rakennusten julkisivujen, savupiippujen ja takkojen muuraukseen.

#### **VALMISTUMINEN TYÖHÖN**

- Tarvittava määrä laastipulveria kaadetaan sekoitusastiaan tai sekoittimeen.
- Lisätään vettä 13 - 14% laastiseoksen painosta (3,25 - 3,5 litraa 25 kg:n säkkiä kohden).
- Sekoitetaan mekaanisesti tai käsin kunnes laasti on kokonaan kostunut.
- Annetan laastin seistä hetki ja sekoitetaan vielä kerran.
- Valmis laasti on käytettävissä 4 tuntia.

#### **MUURAUCLAASTIN MENEKKI**

Menekki yhtä **täystiiltä** kohden, jonka mitat ovat 250x120x65 mm noin 0,6 - 0,8 kg laastia.

Menekki yhtä **reikätiiltä** kohden, jonka mitat ovat 250x120x65 mm noin 0,8 - 1,0 kg laastia.

Menekki yhtä **betonista julkisivukiveä** kohden, jonka mitat ovat 190x90x57 mm noin 0,4 - 0,5 kg laastia.

Menekki yhtä **kevytbetonilaattaa** kohden, jonka mitat ovat 490x200x185 mm noin 1,2 - 1,4 kg laastia.

#### **SÄILYTYS**

- Laastipulverisäkit on säilytettävä kuivassa tilassa.
- Laastipulverin säilymisaika on yksi vuosi.