

MÜÜRISEGU M100

РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ M100

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН В НАРУЖНЫХ УСЛОВИЯХ И В ПОМЕЩЕНИЯХ.

СОСТАВ

- Кварцевый песок (частицы не более 3 мм), белый или серый портландцемент, известь, полимеры, пластификатор.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Для кладки стен, фасадов домов, труб и каминов из обожженного кирпича, силикатного камня и различных блоков.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Необходимое количество порошка раствора всыпать в резервуар для смешивания или в растворомешалку.
- Добавить воды 13-14% от веса раствора. (3,25 – 3,5 литра на мешок весом 25 кг)
- Размешать механически или вручную до полного намокания.
- Дать раствору немного постоять и размешать еще раз.
- Готовый раствор годен для использования в течение 4 часов.

РАСХОД РАСТВОРА ДЛЯ КЛАДКИ

Расход на один целый кирпич размером	250x120x65 мм	ок. 0,6-0,8 кг раствора
Расход на один дырчатый кирпич размером	250x120x65 мм	ок. 0,8-1,0 кг раствора
Расход на один фасадный камень из бетона	190x 90x57 мм	ок. 0,4-0,5 кг раствора
Расход на один блок из керамзитобетона	490x200x185 мм	ок. 1,2-1,4 кг раствора

ХРАНЕНИЕ

- Смесь раствора в мешках хранить в сухом помещении.
- Срок хранения смеси раствора 1 год.