

# **MÜÜRISEGU M100**

## **РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ M100**

**КАЧЕСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КЛАДКИ В УСЛОВИЯХ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.**

В зимний период производится с морозостойкой присадкой для применения при температуре до -10 °С.

### **СОСТАВ**

- Кварцевый песок (частицы не более 3 мм), белый или серый портландцемент, известь, полимеры, пластификатор.

### **ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- Для кладки стен, фасадов домов, труб и каминов из обожженного кирпича, силикатного камня и различных блоков.

### **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- Необходимое количество порошка раствора всыпать в резервуар для смешивания или в растворомешалку.
- Добавить воды 13-14% от веса раствора. (3,25 – 3,5 литра на мешок весом 25 кг)
- Размешать механически или вручную до полного намокания.
- Дать раствору немного постоять и размешать еще раз.
- Готовый раствор годен для использования в течение 4 часов.

### **РАСХОД РАСТВОРА ДЛЯ КЛАДКИ**

Расход на один <b>целый кирпич</b> размером	250x120x65 мм	ок. 0,6-0,8 кг раствора
Расход на один <b>дырчатый кирпич</b> размером	250x120x65 мм	ок. 0,8-1,0 кг раствора
Расход на один <b>фасадный камень из бетона</b>	190x 90x57 мм	ок. 0,4-0,5 кг раствора
Расход на один <b>блок из керамзитобетона</b>	490x200x185 мм	ок. 1,2-1,4 кг раствора

### **ХРАНЕНИЕ**

- Смесь раствора в мешках хранить в сухом помещении.
- Срок хранения смеси раствора 1 год.