

MŪRISEGU M200

MŪRĒŠANAS MAISIJUMS M200

**Kvalitatīvs mūrēšanas maisījums ar polimēru piedevām.
Iekšsarbjiem un ārdarbjiem.
Mūrēšanas maisījums tiek izgatavots 12 dažādos toņos.**

SASTĀVS

- Kvarca smiltis (maksimālais grauda izmērs 3 mm), baltais vai pelēkais porrtlandcements, kaļķis, polimēri, plastifikators.
- Minerāli krāsas pigmenti (krāsainajām mūrjavām).

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Nepieciešamo daudzumu iebērt maisāmā traukā vai maisītājā.
- Pievienot ūdeni 13-17% no maisījuma svara (3,25 - 4,25 litri uz 25 kg maisu).
- Samaisīt mehāniski vai manuāli līdz maisījuma pilnīgai samirkšanai.
- Atstāt gatavo mūrjavu uz dažām minūtēm un samaisīt vēlreiz.
- Gatavo mūrjavu jāizstrādā 4 stundās.

MŪRJAVAS PATĒRIŅŠ

Patēriņš uz vienu dabīgo akmens bloku ir atkarīgs no tā izmēriem.

Patēriņš uz vienu ķieģeli ar izmēriem : 250x120x65 mm, ~ 0,6 - 0,8 kg sausās maisījuma.

Patēriņš uz vienu caurumoto ķieģeli ar izmēriem : 250x120x65 mm, ~ 0,8 - 1,0 kg sausā maisījuma.

Patēriņš uz vienu betona fasādes bloku ar izmēriem : 190x90x57 mm, ~ 0,4 - 0,5 kg sausā maisījuma.

Patēriņš uz vienu keramzītbetona bloku ar izmēriem : 490x200x185 mm, ~ 1,2 - 1,4 kg sausā maisījuma

UZGLABĀŠANA

- Maisos iepakotu maisījuma pulveri glabāt sausā telpā.
- Maisījuma pulvera uzglabāšanas laiks 1 gads.