

MÜÜRISEGU M200

РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ M200

КАЧЕСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КЛАДКИ В УСЛОВИЯХ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ. ПРОИЗВОДИТСЯ РАСТВОР 12 РАЗЛИЧНЫХ ТОНОВ.

СОСТАВ

- Кварцевый песок (частицы не более 3 мм), белый или серый портландцемент, известь, полимеры, пластификатор, минеральные пигменты (в тонированном растворе).

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Для кладки стен, фасадов домов, труб и каминов из природного камня, обожженного кирпича, силикатного камня и различных блоков.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Необходимое количество порошка раствора всыпать в резервуар для смешивания или в растворомешалку.
- Добавить воды 13-14% от веса раствора. (3,25 – 3,5 литра на мешок весом 25 кг)
- Размешать механически или вручную до полного намокания.
- Дать раствору немного постоять и размешать еще раз.
- Готовый раствор годен для использования в течение 4 часов.

РАСХОД РАСТВОРА ДЛЯ КЛАДКИ

Расход на один природной камень		совисит от меры камня
Расход на один целый кирпич размером 250x120x65ммок.		0,6-0,8 кг раствора
Расход на один дырчатый кирпич размером 250x120x65ммок.		0,8-1,0 кг раствора
Расход на один фасадный камень из бетона 190x 90x57ммок.		0,4-0,5 кг раствора
Расход на один блок из керамзитобетона 490x200x185ммок.		1,2-1,4 кг раствора

ХРАНЕНИЕ

- Смесь раствора в мешках хранить в сухом помещении.
- Срок хранения смеси раствора 1 год.

ВНИМАНИЕ! При укладке рекомендуется кирпичи от смеси чистит непременно. Сохнувший смесь трудно удалить.