

NAKS – 2

AUKŠTOS KOKYBĖS KERAMINIŲ PLYTELIŲ KLIJAVIMO MIŠINYS

PASKIRTIS

- Keraminėms, klinkerio ir akmens plytelėms klijuoti prie mūrinio, tinkuoto, betoninio paviršiaus ir kitų kietų paviršių.
- Plytelėms prie senų plytelių, baseinuose, ypač drėgnose patalpose ir karštoje aplinkoje klijuoti.
- Sienų ir grindų plytelėms klijuoti.
- Tinka plytelėms klijuoti ir lauke.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

- Supilkite mišinio miltelius iš maišo į maišytuvą arba į indą su plačia anga.
- Įpilkite vandens 20–22 % nuo mišinio masės (5–5,5 l 25 kg maišui arba 1–1,1 l 5 kg dėžutei).
- Mišinį kruopščiai išmaišykite.
- Prieš klijuojant plyteles, mišinį reikia palikti 10 minučių pastovėti.
- Paruoštą mišinį reikia sunaudoti per 6 valandas nuo vandens įpylimo.

NAUDOJIMAS

- Mišinį ant sienos tepkite specialiu glaistikliu dantytu kraštu.
- Mišinį galima tepti ir ant atskirų plytelių ir jas kartu su mišiniu prispausti prie sienos.
- Įprastas mišinio sluoksnio storis ant sienos yra 0,5–2 cm.
- Plyteles prispauskite per 30 minučių nuo mišinio užtepimo ant sienos.

KIETĖJIMAS

- Priklijuotų plytelių siūles galima glaistyti po 24 valandų.
- Plytelėmis padengtas paviršius galutinį stiprumą, artimą bandymų stiprumui, įgauna per 12 parų.

APRIBOJIMAI

- Mišinio ir pagrindo temperatūra dirbant turi būti aukštesnė kaip +5 °C.
- Plytelėmis išklijuotomis grindimis rekomenduojama nevaikščioti 3 paras.
- Plytelių klijavimo metu ir 48 valandas po klijavimo NEGALIMA jungti grindų šildymo.

LAIKYMAS

- Mišinio laikymo terminas yra 1 metai.
- Mišinio miltelius maišuose ir dėžėse laikyti sausoje patalpoje.

SĄNAUDŲ NORMA

- 1 m² plytelių priklijuoti reikia 3–4 kg sauso mišinio, priklausomai nuo pagrindo ir mišinio sluoksnio storio.