

NAKS – 3

GREITAI KIETĖJANTIS PLYTELIŲ KLIJAVIMO MIŠINYS

PASKIRTIS

- Kokliams, klinkerio ir akmens plytelėms klijuoti prie mūrinio, tinkuoto, betoninio paviršiaus, senų plytelių ir gipsinių bei medienos drožlių plokščių, jei tai leidžiama plytelių gamintojo pateiktoje instrukcijoje.
- Skirtas sausoms, drėgnoms ir šlapioms patalpoms.
- Sienų ir grindų plytelėms klijuoti.
- Gipsinėms plokštėms prie tinkuoto, mūrinio ir betoninio paviršiaus tvirtinti.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

- Supilkite mišinio miltelius iš maišo į maišytuvą arba į indą su plačia anga.
- Įpilkite vandens 25 % nuo mišinio masės (1,25 l 5 kg dėžutei arba 6,25 l 25 kg maišui).
- Mišinį kruopščiai išmaišykite.
- Prieš klijuojant plyteles, mišinį reikia palikti 3–5 minutes pastovėti.
- Paruoštą mišinį reikia sunaudoti per 25–30 minučių nuo vandens įpylimo.

KOKLIŲ, KLINKERIO IR AKMENS PLYTELIŲ KLIJAVIMAS

- Mišiniu ištepkite grindis arba sieną dantytąja mentele. Mišinį galima tepti ir ant klijuojamos plytelės.
- Mišiniu ištepkite tiek paviršiaus, kiek spėsitate padengti plytelėmis per 5 minutes.
- Prispauštas plyteles galima koreguoti 3–5 minutes.
- Įprastas mišinio sluoksnio storis ant sienos ir grindų yra 0,5–2 cm.

GIPSINIŲ PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS

- Sienos arba grindys, prie kurių tvirtinamos gipsinės plokštės, turi būti lygios.
- Mišinį tepkite mentele ant sienos arba ant gipsinės plokštės antros pusės.
- Priklausomai nuo gipsinių plokščių dydžio ir montavimo sąlygų, reikia pasirinkti tinkamą tvirtinimo vietų kiekį ir dydį.
- Gipsinę plokštę tolygiai prispauskite prie paviršiaus.
- Pritvirtintą plokštę galima koreguoti 3–5 minutes.

KIETĖJIMAS

- Priklijuotų sienų plytelių siūles galima glaistyti po 2 valandų.
- Ant plytelėmis išklijuotų grindų galima vaikščioti ir jų siūles glaistyti po 3–4 valandų.
- Plytelėmis išklijuotų grindų rekomenduojama neapkrauti 24 valandas.

APRIBOJIMAI

- Plytelių klijavimo metu ir 24 valandas po priklijavimo patalpos, mišinio ir apdorojamo paviršiaus temperatūra turi būti aukštesnė kaip 10 °C. Žemoje temperatūroje mišinys džiūsta lėčiau, keičiasi jo kokybė.
- Plytelių klijavimo metu ir 24 valandas po klijavimo NEGALIMA jungti grindų šildymo.
- Gaminyje yra cemento. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Dirbti su apsauginiais akiniais ir pirštinėmis. Vengti įkvėpti dulkių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti švariu vandeniu.

LAIKYMAS

- Mišinio laikymo terminas yra 1 metai.
- Mišinio miltelius maišuose ir dėžėse laikyti sausoje patalpoje.

SĄNAUDŲ NORMA

- 1 m² plytelių priklijuoti reikia 3–4 kg sauso mišinio, priklausomai nuo pagrindo ir mišinio sluoksnio storio.