

NAKS – 5

BALTŲ, PERMATOMŲ IR MARMURINIŲ PLYTELIŲ KLIJAVIMO MIŠINYS.

PLAČIŲ PLYTELIŲ SIŪLIŲ GLAISTYMO MIŠINYS.

PASKIRTIS

- Keraminėms, klinkerio ir akmens plytelėms klijuoti prie mūrinio, tinkuoto, betoninio paviršiaus, gipsinių plokščių ir kitų kietų paviršių. Tinka stiklo blokeliams klijuoti.
- Sienų ir grindų plytelėms klijuoti.
- Plytelėms baseinuose, ypač drėgnose patalpose, karštoje aplinkoje ir prie senų plytelių klijuoti.
- Tinka plytelėms klijuoti ir lauke.
- Sukietėjęs mišinys yra atsparus šalčiui ir karščiui.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

- Supilkite mišinio miltelius iš maišo į maišytuvą arba maišymo indą.
- Įpilkite švaraus drungno vandens 20–22 % nuo mišinio masės (5–5,5 l 5 kg dėžutei).
- Maišykite, kol mišinys visiškai sušlaps.
- Prieš klijuojant plyteles, rekomenduojama leisti mišiniui apie 10 minučių pastovėti ir tada išmaišyti jį dar kartą.
- Paruoštą mišinį reikia sunaudoti per 4 valandas nuo vandens įpylimo.

PLYTELIŲ KLIJAVIMAS

- Mišinys ant pagrindo tepamas plytelių klijavimo mentele.
- Mišiniu ištepkite tiek paviršiaus, kiek spėsitate padengti plytelėmis per 10–15 minučių.
- Įprastas mišinio sluoksnio storis ant sienos yra 3–8 mm.
- Plyteles ant sienos galima koreguoti iki 10 minučių.

KIETĖJIMAS

- Priklijuotų plytelių siūles galima glaistyti po 1–2 parų.
- Plytelėmis išklijuotomis grindimis rekomenduojama nevaikščioti 2–3 dienas.
- Paviršių galima apkrauti arba įjungti grindų šildymą ne anksčiau kaip po 2 savaičių.

SĄNAUDŲ NORMA KLIJUOJANT PLYTELES

- Vidutinės mišinio sąnaudos yra 3–4 kg vienam paviršiaus kv. m.

PLYTELIŲ SIŪLIŲ GLAISTYMAS

- „Naks-5“ tinka vidutinėms ir platesnėms siūlėms užglaistyti.
- Maksimalus siūlės plotis gali būti iki 10 mm.
- Siūles glaistykite guminiu glaistikliu.
- Mišinys ant siūlių tepamas įstrižais judesiais glaistikliu virš siūlių.
- Priklausomai nuo aplinkos, mišinio perteklių nuo plytelių reikia nuvalyti per 15–30 minučių po siūlių užpildymo.
- Valykite sudrėkinta kempine.
- Išdžiūvusios plytelės valomos sausa šluoste.
- Mišinio sąnaudų norma glaistant siūles yra 1–2 kg/m².

APRIBOJIMAI

- Klijuojant plyteles ir glaistant siūles, mišinio ir pagrindo temperatūra 2 paras turi būti aukštesnė nei +5 °C.
- Plytelių klijavimo metu ir 48 valandas po klijavimo NEGALIMA jungti grindų šildymo.
- Gaminyje yra cemento. Esant sąlyčiui su vandeniu, prasideda šarminė reakcija. Gali dirginti odą. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Tikslėsi duomenys pateikti gaminio saugos duomenų lape.

LAIKYMAS

- Originalioje pakuotėje sausoje patalpoje mišinį galima laikyti 1 metus.