

# Flīžu līme

## NAKS – 1

### PIELIETOŠANAS IESPĒJASI

- Izmanto visu veidu keramisko flīžu līmēšanai pie akmens, apmetuma, betona un citām cietām virsmām.
- Šī flīžu līme ir karstuma un sala izturīga un pielietojama sienas un grīdas flīžu līmēšanai.
- Izmanto sausās, mitrās un slapjās telpās ( vannasistabās, pirtīs u.c.).

### SAGATAVOŠANA DARBAM

- Flīzējamo virsmu notīrīt no putekļiem, eļļas, taukiem, vaļējas krāsas utt.
- Mitruma neizturīgas pamatvirsmas nogruntēt ar Uninaks NIISKUSTŌKE mitruma aizturošo grunti.
- Nedrošas pamatvirsmas nogruntēt ar Uninaks NAKKEDISPERSIOON sasaistes grunti.
- Sauso flīžu līmi iebērt maisītājā vai maisāmajā traukā.
- Pievienot ūdeni 20-26% no sastāva (5-6.5 l uz 25 kg maisu / 1-1.3 l uz 5 kg iepakojuma ).
- Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai.
- Pirms flīzēšanas, ieteicams gatavo masu atstāt uz 10 minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt.
- Gatavā flīžu līme izstrādājama 4 stundu laikā pēc ūdens pievienošanas.

### FLĪŽU LĪMĒŠANA

- Flīžu līme jāuzklāj uz virsmas ar robaino špaktelāpstu.
- Ar flīžu līmi noklāj virsmu, cik iespējams noflīzēt 10-15 minūšu laikā.
- Uz virsmas uzklātās līmes biezums vidēli 4-6 mm.
- Flīžu koriģēšanas laiks uz sienas līdz 10 minūtēm.

### SACIETĒŠANA

- Uzflīzēto flīžu šuves var aizpildīt pēc 1-2 diennaktīm.
- Uz uzflīzētas grīdas nav ieteicams uzkāpt 2-3 diennaksts laikā.
- Noflīzētās grīdas nedrīkst noslogot un grīdas apkuri ieslēgt 2 nedēļu laikā.

### IEROBEŽOJUMI

- Līmes izmantošanas temperatūrai ir jābūt virs + 5 °C.
- Līmi nav ieteicams izmantot baseinu flīzēšanai , jo tādiem darbiem ir paredzēts “**NAKS-2**”.
- Nepievienot līmei citus sausos komponentus, jo tas var sabojāt kvalitāti.
- Uz noflīzētas grīdas nav ieteicams uzkāpt pirms 4-5 diennaktīm.

### UZGLABĀŠANA

- Sausā maisījuma uzglabāšanas laiks , iepakojumā, ir 1 gads.
- Sausā maisījuma iepakojumus uzglabāt sausās telpās.

### PATĀRIŅŠ

- Līmes patēriņš 1m<sup>2</sup> noflīzēšanai ir ~ 3-4 kg, atkarībā no līmes biezuma.