

NAKS - 2

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ РАСТВОР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Для установки керамических, клинкерных и керамических плиток на камень, штукатурки, бетон и на другие твёрдые поверхности.
- Для установки плиток в бассейнах и в особенно мокрых помещениях в жаркой среде и на старых плитках.
- Для установки плиток на стену и на пол.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

- Порошок смеси вынести из мешка в смеситель или в широкую посуду.
- Добавить воду в количестве 20 – 22% от веса порошка (5 – 5,5 л 25 кг мешок или 1 – 1,1 л на 5 кг коробку).
- Тщательно перемешивать.
- Перед установкой плиток дать 10 мин. постоять.
- Готовую смесь можно использовать в течении 6 часов.

УСТАНОВКА

- Смесь наносят на стену при помощи специальной лопатки, край, который должен быть зубчатый.
- Смесь можно наносить при помощи лопатки на отдельные плитки
- и эти плитки можно вставить вместе со смесью.
- Нормальная толщина смеси на стене 0,5 - 2 см.
- Плитки ставить на смесь течений 30 мин. после нанесения смеси на поверхность.
- Если сложить плитки на каменную печку или поверхность, которая подвергается влиянию температуры надо следить, чтобы швы плитки и камни совпадали.

ОКАМЕНЕНИЕ

- Швы можно заполнять через 24 часа.
- Поверхности достигнут своей окончательной твёрдости за 12 суток.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Температура использования смеси должно быть выше +5°C.
- На пол покрытый плитками не рекомендуется наступать раньше 3 суток.

ХРАНЕНИЕ

- Срок хранения смеси 1 год.
- Смесь в мешках следует хранить в сухом месте.

НОРМА УПОТРЕБЛЕНИЯ

- Для покрытия 1 м² площади плитками расход 3 - 4 кг смеси в зависимости от поверхности и толщины слоя смеси.