

NAKS-3

NOPEASTI KOVETTUVA LAATOITUSLAASTI

KÄYTTÖ

- Kaakeli-, klinkkeri- ja kivilaattojen kiinnitykseen kiveen, rappaukseen, betoniin, vanhoihin laattoihin sekä myös kipsilevyyn tai lastulevyyn, jos se on sallittu laattojen valmistajan käyttöohjeissa.
- Laasti sopii käytettäväksi kuivissa, kosteissa ja märissä tiloissa.
- Seinä-, ja lattialaattojen kiinnitykseen.
- Kipsilevyjen kiinnitykseen rappaukseen, kiviin tai betoniin.

VALMISTELU

- Laastijauhe kaadetaan säkistä sekoittimeen tai laajaan astiaan.
- Lisätään vettä 25 % laastijauheen painosta (1,25 l 5 kg, 6,25 l 25 kg rasial liseen)
- Laasti sekoitetaan huolellisesti.
- Ennen laattojen kiinnitystä seisotetaan laastia 3-5 min.
- Valmis laasti on käytettävä 25-30 min kuluessa veden lisäyksestä.

KAAKELI-, KLINKKERI- JA KIVILAATTOJEN KIINNITYS

- Laasti levitetään lattialle tai seinälle hammaslastan avulla. Laasti voidaan levittää myös kinnitettävän laatan takaosaan.
- Kerrallaan voi laastia levittää alueelle, joka pystytään laatoittamaan 5 min aikana.
- Kiinnitettyjä laattoja saa korjata 3-5 min aikana.
- Seinälle ja lattialle levitettävän laastikerroksen paksuus on normaalisti 0,5 - 2 cm.

KIPSILAATTOJEN KIINNITYS

- Seinän tai lattian, johon kiinnitetään kipsilaattoja, pitää olla tasainen ja ilman suuria epätasaisuuksia.
- Laasti levitetään lastalla kipsilaatan takaosaan tai seinälle.
- Riippuen kipsilaattojen mitoista ja kiinnitysolosuhteista on valittava sopiva kiinnityspisteiden lukumäärä ja laajuus.
- Kipsilaatta on tasaisesti painettava kiinnitettävälle alustalle.
- Kiinnitettyä kipsilaattaa saa korjata 3-5 min aikana.

KOVETTUMINEN

- Kiinnitettyjä seinälaattoja saa saumata 2 tunnin kuluttua kiinnityksestä.
- Laatoitetulla lattialla saa kävellä ja saumata 3-4 tunnin kuluttua laatoituksesta.
- Laatoitettua lattia ei suositella rasittaa ennen 24 tunnin kulumista.

RAJOITUKSIA

- Laatoituksen aikana ja 24 tuntia sen jälkeen pitää tilan, laastin ja laatoitettavan pinnan lämpötilan olla yli + 10°C. Alhaisempi lämpötila hidastaa kovettumista ja huonontaa laastin laatua.
- Ei saa käyttää lattialämmitystä laatoituksen aikana ja 24 tuntia laatoituksesta.
- Tuote sisältää sementtiä. Kosketus veteen aiheuttaa emäksisen reaktion. Nahka saattaa ärsyntyä. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä. Tarkempia tietoja ks. tuotteen
- turvallisuuskartasta.

VARASTOINTI

- Laastin varastointiaika on 1 vuosi.
- Laastirasioita on säilytettävä kuivassa varastotilassa.

KULUTUS

- Laastin kulutus 1 m² laatoituksessa on 3-4 kg riippuen alustasta ja laastikerroksen paksuudesta.