

NAKS-3

ĀTRI SACIETĒJOŠA

FLĪŽU LĪME REMONTA DARBIEM

IEKŠĒJIEM UN ĀRĒJIEM DARBIEM

PIELIETOŠANA

- Keramisko, klinker flīžu un akmens plākšņu līmēšanai uz akmens, apmetuma, betona un citām cietām, minerālām virsmām.
- Flīžu līmēšanai uz vecajām flīzēm, īpaši mitrās un slapjās telpās.
- Flīžu līme ir karstuma un sala izturīga. Sienas un grīdas flīžu līmēšanai.
- Ģipškartona plākšņu pielīmēšanai pie apmetuma, mūra, akmens vai betona.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Sauso flīžu līmi iebērt maisītājā vai maisāmajā traukā.
- Pievienot ūdeni 25% no sastāva (6.25 l uz 25 kg maisu / 1.25 l uz 5 kg iepakojuma).
- Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai.
- Pirms flīzēšanas, ieteicams gatavo masu atstāt uz 3-5 minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt.
- Gatavā flīžu līme izstrādājama 25-30 minūšu laikā pēc ūdens pievienošanas.

FLĪŽU LĪMĒŠANA

- Flīžu līme jāuzklāj uz virsmas ar robaino špaktelplāpstu, var arī uzklāt ar špaktelplāpstu uz flīzes.
- Ar flīžu līmi noklāj virsmu, cik iespējams noplīzēt 5 minūšu laikā.
- Uz virsmas uzklātās līmes biezums vidēli 0,5-2 cm.
- Flīžu koriģēšanas laiks uz sienas 3-5 minūtēm.

ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU LĪMĒŠANA

- Sienām vai grīdai, uz kurām piestiprināmas ģipškartona plāksnes, jābūt līdzenām.
- Līme tiek uzklāta ar špakteleļa lāpstu uz ģipškartona aizmugures vai uz virsmas.
- Atkarībā no ģipškartona izmēriem un piestiprināšanas apstākļiem, jāpielieto atbilstošs daudzums līmes un piestiprināšanas vietu skaits.
- Ģipškartona plāksne vienmērīgi jāpiespiež pie virsmas.
- Ģipškartona plāksnes var līmeņot 3-5 minūšu laikā.

ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU LĪMĒŠANA

- Sienām vai griestiem, uz kurām piestiprināmas ģipškartona plāksnes, jābūt līdzenām.
- Līme tiek uzklāta ar špakteleļa lāpstu uz ģipškartona aizmugures vai uz virsmas.
- Atkarībā no ģipškartona izmēriem un piestiprināšanas apstākļiem, jāpielieto atbilstošs daudzums līmes un piestiprināšanas vietu skaits.
- Ģipškartona plāksne vienmērīgi jāpiespiež pie virsmas.
- Ģipškartona plāksnes var līmeņot 3-5 minūšu laikā.

SACIETĒŠANA

- Noplīzētās sienu virsmas var šuvot pēc 2 stundām .
- Noplīzētās grīdu virsmas var šuvot pēc 3-4 stundām.
- Noplīzētās grīdu virsmas noslogot nav ieteicams pirms 24 stundām.

IEROBEŽOJUMI, BRĪDINĀJUMI

- Strādājot ar flīžu līmi pamatvirsmas un gaisa temperatūrai 24 stundu laikā ir jābūt virs + 10 °C. Pie zemākas temperatūras palēninās sacietēšanas process un samazinās līmes kvalitāte.
- Neizmantojot grīdas apkuri grīdas flīzēšanas laikā un 24 stundas pēc flīzēšanas.
- Flīžu līmi nevar izmantot uz taukainām vai eļļainām virsmām , mitruma neizturīgām špaktelēm, vāja kaļķa apmetuma vai koka virsmām.
- Flīžu līmes nokļūšana kanalizācijas sistēmā var izraisīt aizdambējumus.
- Sastāvs satur cementu, saskaroties ar ūdeni rodas tvaika reakcija, kura var izraisīt ādas iekaisumu. Flīžu līmei nokļūstot acīs, tās nekavējoties jāizskalo ar lielu daudzumu tīru ūdeni. Precīzāka informācija produkta drošības datu lapās.

PATĒRINŠ

- 1m² noplīzēšanai, 5 mm biezumā nepieciešams 3-4 kg sausā sastāva.

UZGLABĀŠANA

- Uzglabāt oriģinālajos iepakojumos, sausos apstākļos līdz vienam gadam.