

НАКС- 3

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИКЛЕЙВАНИЯ ПЛИТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Для установки кафельных, клинкерных и каменных плит на бетон, на старых плит. Если в инструкции производителя плит разрешено, то и на гипсовые или древесностружечные плиты.
- Для установки плит в сухих, влажных и мокрых помещениях.
- Для установки плит на стену и на пол.
- Для установки гипсовых плит на штукатурки, на камень или на бетон.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

- Порошок высыпать в смеситель или в широкую посуду.
- Добавить воду 25% от веса порошка (1,25 л на 5 кг пачку или 6,25 л на 25 кг мешок).
- Тщательно перемешать.
- Перед установкой плиток дать смеси постоять 3 – 5 мин.
- Готовую смесь можно использовать течений 25 - 30 мин. после добавки воды.

УСТАНОВКА КАФЕЛЬНЫХ, КЛИНКЕРНЫХ И КАМЕННЫХ ПЛИТ

- Смесь наносят на стену или на пол при помощи специальной лопатки край которой должен быть зубчатый. Смесь можно нанести и на отдельные плитки и вместе со смесью установить на предположительную площадь.
- Смесь не застывает течений 5 мин.
- Корректировать возможно установленные плиты в течений 3 - 5 мин.
- Нормальная толщина смеси на стене и на полу 0,5 – 2 см.

УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПЛИТ

- Стены и пол, на которую устанавливаются плиты, должны быть ровные и без крупных бугристости.
- Смесь наносят при помощи шпательной лопатки на заднюю поверхность гипсовой плиты или на стену.
- От зависимости размера гипсовых плит и условиях установки, надо выбирать подходящее количество и размер мест закреплений.
- Гипсовую плиту нажимать однородным давлением на установленную поверхность.
- Установленную гипсовую плиту можно корректировать течений 3 - 5 мин.

ОКАМЕНЕНИЕ

- Швы на стене можно заполнить через 2 часа после установки плит.
- На пол можно наступать и швы можно заполнить через 3 - 4 часа после установки плит.
- Пол, покрытый плитками, не рекомендуют загружать течений 24 часов.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- При установке плит и в течении 24 часов после установки температура смеси, предполагаемой поверхности и помещении должна быть выше +10°C. Ниже этой температуры замедляет окаменение и качество смеси.
- Во время установки плит и в течении 24 часов после установки нельзя использовать отопление в нутре пола.
- Изделие содержит цемент. При контакте с водой возникает щелочная реакция. При попадании смеси на кожу состав вызывает ее раздражение. При попадании смеси в глаза промыть их большим количеством воды. Более подробную информацию см. в карточке безопасности изделия.

ХРАНЕНИЕ

- Срок хранения смеси 1 год.
- Смесь следует хранить в сухом месте.

НОРМА УПОТРЕБЛЕНИЯ

- Для покрытия 1 м² площади плитками расход 3 - 4 кг смеси в зависимости от поверхности и толщины смеси