

NAKS - 5

VALKOISTEN, LÄPINÄKYVIEN JA MARMORILAATTOJEN KIINNITYSLAASTI LEVEIDEN SAUMOJEN SAUMAUSLAASTI.

KÄYTTÖ

- Keraamisten, klinkkeri- ja kivilaattojen kiinnitykseen kiveen, rapatuihin alustoihin, betoniin, kipsilaattoihin ja muihin lujiin pintoihin.
- Seinä- ja lattialaattojen kiinnitykseen.
- Voidaan asentaa vanhojen laattojen päälle.
- Laastia voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.
- Kovettunut laasti on sekä kuumen- että pakkasenkestävää.

KÄYTTÖVALMISTELUT

- Laastijauhe kaadetaan säkistä sekoittimeen tai leveään astiaan.
- Lisätään vettä 20-22 % jauheen painosta (5-5,5 litraa 25 kg säkillistä kohden).
- Laasti sekoitetaan huolellisesti joko sekoittimella tai käsin.
- Ennen laattojen kiinnitystä seisotetaan laastia 10 minuuttia ja sen jälkeen sekoitetaan vielä kerran kevyesti.
- Sekoitettu laasti on käyttökelpoista 4 tunnin ajan.

LAATOITUS

- Laasti levitetään seinälle erityisen hammaslastan avulla.
- Laasti voidaan levittää myös jokaisen laatan takapintaan ja kiinnittää laastitetut laatat seinään.
- Seinälle levitettävän laastikerroksen paksuus on normaalisti 3-8 mm.
- Laastin voi levittää niin suurelle pinnalle, jonka ehtii laatoittaa 10 minuutissa.

KOVETTUMINEN

- Kiinnitetyt laatat voidaan saumata 24 tunnin kuluttua.
- Laatoitetulle lattialle ei ole hyvä astua ennen kuin 2-3 vuorokauden kuluttua.

MENEKKI

- 1 m² laattojen kiinnitykseen kuluu 3-4 kg laastia, riippuen alustasta ja laastikerroksen paksuudesta.

LAATTOJEN SAUMAUUS

- Koska laasti on vaaleaa ja sen raekoko pientä (enintään 0,4 mm), Naks-5 soveltuu myös keskikokoisten ja leveiden saumojen täytteeksi.
- Sauman maksimileveys on 10 mm.
- Saumaukseen on hyvä käyttää kumista siloitustlastaa.
- Ennen saumausta on hyvä kostuttaa saumattavien laattojen pinta.
- Laasti levitetään saumoihin vinoin siloitustlastan vedoin yli saumojen.
- Laatat on varovasti puhdistettava ylimääräisestä laastista 15-30 minuutin kuluessa saumauksesta.
- Puhdistukseen käytetään kosteaa sientä.
- Laatat puhdistetaan lopullisesti kuivalla liinalla, kun kosteus on haihtunut.
- Laastin menekki saumattaessa on 1-2 kg/m².

RAJOITUKSET

- Laatoituksen ja saumauksen aikana pitää laastin ja alustan lämpötilan olla kahden vuorokauden ajan yli + 5 °C.

VARASTOINTI

- Laastin varastointiaika on 1 vuosi.
- Laastisäkit on varastoitava kuivassa tilassa.