

NAKS-5

BALTĀ FLĪŽU LĪME, BALTĀM, CAURSPĪDĪGĀM UN MARMORA FLĪŽĒM

STIKLA BLOKU UN PLATU ŠUVJU ŠUVOŠANAI.

IEKŠĒJIEM UN ĀRĒJIEM DARBIEM

PIELIETOŠANA

- Keramisko, klinker flīžu un akmens plākšņu līmēšanai uz akmens, apmetuma, betona un citām cietām, minerālām virsmām.
- Flīžu līmēšanai uz vecajām flīžēm, baseinos, īpaši slapjās telpās un karstās vidēs.
- Flīžu līme ir karstuma un sala izturīga.
- Sienas un grīdas flīžu līmēšanai.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Sauso flīžu līmi iebērt maisītājā vai maisāmajā traukā.
- Pievienot ūdeni 20-22% no sastāva (5-5.5 l uz 25 kg maisu).
- Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai.
- Pirms flīzēšanas, ieteicams gatavo masu atstāt uz 10 minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt.
- Gatavā flīžu līme izstrādājama 4 stundu laikā pēc ūdens pievienošanas.

FLĪŽU LĪMĒŠANA

- Flīžu līme jāuzklāj uz virsmas ar robaino špaktellāpstu.
- Ar flīžu līmi noklāj virsmu, cik iespējams noflīzēt 10-15 minūšu laikā.
- Uz virsmas uzklātās līmes biezums vidēli 3-8 mm.
- Flīžu koriģēšanas laiks uz sienas līdz 10 minūtēm.

SACIETĒŠANA

- Uzflīzēto flīžu šuves var aizpildīt pēc 1-2 diennaktīm.
- Uz noflīzētas grīdas nav ieteicams uzkāpt pirms 2-3 diennaktīm.
- Noflīzētās grīdas drīkst pilnīgi noslogot vai tām ieslēgt grīdas apkuri tikai pēc 2 nedēļām.

FLĪŽU ŠUVOŠANA

- NAKS-5 var izmantot arī kā flīžu šuvju aizpildīšanai vidējām un platām šuvēm.
- Maksimālās šuves platums līdz 10 mm.
- Šuvju aizpildīšanai ieteicams izmantot gumijas špaktele lāpstu.
- Šuvju masa tiek ieklāta šuvēs ieslīpi šuvju garumam.
- Pēc šuvju aizpildīšanas uz flīžēm palikušo šuvju masu notīrīt 15-20 minūšu laikā.
- Tīrīšanai izmantot samitrinātu sūkli.
- Pilnīgai flīžu notīrīšanai, pēc šuvju masas sacietēšanas, var izmantot sausu drānu.

IEROBEŽOJUMI, BRĪDINĀJUMI

- Strādājot ar flīžu līmi pamatvirsmas un gaisa temperatūrai 48 stundas pēc flīzēšanas jābūt virs + 5 °C.
 - Flīžu līmi nevar izmantot uz taukainām vai eļļainām virsmām, mitruma neizturīgām špaktelēm, vāja kaļķa apmetuma vai koka virsmām.
 - Flīžu līmes nokļūšana kanalizācijas sistēmā var izraisīt aizdambējumus.
 - Sastāvs satur cementu, saskaroties ar ūdeni rodas tvaika reakcija, kura var izraisīt ādas iekaisumu.
 - Flīžu līmei nokļūstot acīs, tās nekavējoties jāizskalo ar lielu daudzumu tīru ūdeni.
- Precīzāka informācija produkta drošības datu lapās.

PATĒRINŠ

- 1m² noflīzēšanai, 5 mm biezumā nepieciešams 3-4 kg sausā sastāva.

UZGLABĀŠANA

- Uzglabāt oriģinālajos iepakojumos, sausos apstākļos līdz vienam gadam.