

NAKS - 5

СМЕСЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ БЕЛЫХ, ПРОЗРАЧНЫХ И МРАМОРНЫХ ПЛИТОК. РАШИВНАЯ СМЕСЬ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Для установки керамических, клинкерных и каменных плиток на бетон, камень, гипсовую плиту и иные твёрдые минеральные поверхности.
- Для установки стеновых и половых плит.
- Для установки плиток в бассейнах и в особенно мокрых помещениях в жаркой среде и на старых плитках.
- Смесь можно использовать как при внутренних, так и наружных работах.
- Отверделым смесь является жаро- и морозостойким.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- Высыпайте сухой смесь из мешка в смеситель или в посуду с широким отверстием.
- Добавьте воды 20 – 22% веса сухого раствора (5 – 5,5 л на мешок в 25 кг).
- Тщательно перемешайте раствор. После этого дайте раствору 10 минут постоять и снова слегка перемешайте.
- Готовый смесь можно использовать 4 часа после добавления воды.

УКЛАДКА ПЛИТОК

- Смесь нанести на стену со специальным зубчатым шпателем.
- Смесь можно наносить шпателем и за отдельные плитки и устанавливая плитки вместе со смесью.
- Одновременно можно наносить раствор на участок пола, на который успевают уложить плитки в течение 10 минут.
- Нормальная толщина нанесенного на пол слоя раствора составляет 3 – 8 мм.

ТВЕРДЕНИЕ

- Установленные плитки подходят для расширения по истечении 24 часов.
- Облицованный плиткой пол не рекомендуется ступать до истечения 2 - 3 суток.

НОРМА РАСХОДА ПРИ ПОКРЫТИИ ПЛИТКАМИ

- На укладку 1 м² плиток расход смеси 3 - 4 кг в зависимости от основания и толщины слоя раствора.

РАШИВКА ПЛИТОК

- По своему светлому тону и тонкому наполнителю (фракция до 0,4 мм) NAKS-5 подходит и для заделки средних и широких швов.
- Максимальная ширина шва 10 мм.
- При заделке швов плиток рекомендуется использовать резиновый шпатель.
- До расшивки рекомендуется увлажнять поверхность расшиваемых плиток.
- Смесь наносится в швы косыми рывками шпателя через швы.
- В зависимости от среды плитки необходимо осторожно освободить от лишней смеси в течение 15 - 30 мин. после заделки швов.
- для чистки рекомендуется использовать влажную губку.
- Окончательно чистить плитки сухой тряпкой после высыхания влаги.
- Норма расхода смеси при заделке швов 1 - 2 кг/м².

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Во время укладки плиток и в течение 48 часов после окончания укладки температура помещения, раствора и плиток должна быть выше +5°C.

ХРАНЕНИЕ

- Срок хранения раствора в оригинальной упаковке 1 год.
- Раствор в мешках хранить в сухом помещении.