

NAKS + P

ISEVALGUV KIIRKIVINEV PÕRANDATE TASANDUSSEGU PROBLEEMSETELE ALUSPINDADELE. KASUTAMISEKS PUIDUL JA „UJUVPÕRANDATE“ TEGEMISEKS.

TOOTE ISELOOMUSTUS

- Käsitsi või pumbaga pinnale kantav isetasanduv, mahupüsiv, kiirkivinev põrandatasandussegu.
- Kasutamiseks ka paksema kihina põrandavaluks ja ujuvpõrandate tegemiseks.

KASUTAMINE

- Betoonest, kivist, puidust, veekindlast vineerist, kipsplaadist jne põrandate tasandamiseks.
- Sobib põrandakütete kinnivalamiseks.
- Aluspinnaks parketile, rullmaterjalile, glasuurplaadile, vaipadele jne.
- Kasutamiseks sisetingimustes. Kohtades, kus ei ole ette näha kehtvat märga keskkonda.

KOOSTIS

- Eritsemendid, liiv, täiendavad lisa ja täiteained, polümeerid, plastifikaatorid ja fiiberkiud.

TOOTE OMADUSED

- Valmissegu voolavus EN 12706 alusel 140-150 mm.
- Kivinenud segu tõmbetugevus üle 1 MPa ja survetugevus vähemalt 30 MPa.

SEGU ETTEVALMISTAMINE

- Kuivseguale lisada toasooja vett 20-22% segu kaalust. 5 - 5,5 liitrit vett 25 kg koti kohta.
- Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni. Lasta segul mõni minut seista ja sega veelkord.
- Veenduda segu täielikus segunemises. Valmissegu kasutatakse 15-20 minutit vee lisamisest.

PAIGALDAMINE

- Puhastada põrand lahtistest osadest ja tolmust. Vajadusel kasutada tolmuimejat.
- Kruntida aluspõrand Nakkedispersiooniga ja lasta kuivada mõned tunnid (puutekuiv).
- Segu on maha kallatav käsitsi või pumbatav mikserpumbaga.
- Vajadusel aidata segul tasanduda harjasrulli või terassiluritega.
- Tasanduskihi paksus põrandal 3-50 mm.

KIVINEMINE

- Põrand on käimiskuiv 2-3 tunni möödudes. Katmiskuiv kuni 7 ööpäeva möödudes.
- Kivinemise aeg sõltub segukihi paksusest, temperatuurist ja ruumi niiskusest.

KULUNORM

- 1 mm kihi korral kulub segupulbrit 1,7 kg/m².
- 5 mm kihi korral 8,5 kg/m².

PIIRANGUD – HOIATUSED – NÕUANDED

- Segu saab kasutada temperatuuril + 10 °C kuni + 35 °C.
- Tasandussegu ei sobi kasutada õli, rasvu, kergeid kütteõlisid sisaldada võivatel pindadel.
- Kivinemisprotsessi ei tohi kiirendada põrandakütmise või ruumi tuulutamisega.
- Vältida otsest päikesepeaistest värskest valatud segupinnale.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada naha ärritust. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.

SÄILITAMINE

- Säilib 6 kuud, originaalpakendis ja kuivades tingimustes. Valmistamise kuupäev pakendil.